



КУЗОВ 930 БИТУМ ПОКРЫТИЕ ДНИЩА -Кг

Технический паспорт № 723

Общие технические Описание

Битумное тиксотропное покрытие

Отличная защита от коррозии и камней.

Идеальное сцепление с постоянной эластичностью

Нельзя перекрашивать

Поверхность

Только нижние части кузова автомобиля

Предварительная обработка/ очистка основания



Очистите подложку с помощью мягкой ткани и 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL БЫСТРЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Убедитесь, что поверхность сначала протерта, а затем высушена на воздухе.



Убедитесь, что вы всегда используете подходящее лицо защита и добро вентилиция

Применение продукта:



Всегда хорошо перемешивайте перед использованием



Время сушки
2 - 6 ч / 23°C (73°F)

Точка возгорания:
<0°C (32°F)

Удельный вес:
1,2 - 1,3 г/см3

Примечания:

- Дайте комбинированным покрасочным камерам дополнительное время для достижения желаемой температуры.
- Наилучшие результаты при использовании с HB BODY PRODUCTS.
- Его также могут использовать страны, не принявшие законодательство о ЛОС.



Добавление 10-20% 767 ECO THINN НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ



Бережь от влаги

Твердое содержание (без разбавителя): 78-82% Вес

ЛОС (2004/42/ЕС)

Этот продукт представляет собой специальный продукт для отделки, основанный на его ингредиентах и свойствах.

Максимальное содержание летучих органических соединений в этой категории составляет 840 г/л.

Содержание летучих органических соединений в готовой к употреблению форме этого продукта составляет 350 г/л.

Срок хранения:

- Хранить в прохладном месте + 5°C - +25°C (+41°F - +77°F) и использовать в течение 12 месяцев для достижения наилучших результатов. Гарантийный срок хранения 24 месяца в неиспользованной заводской упаковке.



Нанесение распылителем:
4-5 мм
Давление 5-6 бар
(73-87 фунтов на кв. дюйм)



Всегда закрывайте банку после использования

2004/42/МИБ(е)(840)350

Теоретическое покрытие:
4-5 м2/л при толщине сухой пленки 100 мкм (4 мил)



Наносить кистью



Всегда носить защитная экипировка

Очистка оборудования:

Очистите после окончательного использования с помощью: 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO THINN NITRO THINNER



Следите за приложением упомянутые инструкции в этом ТДС

Только для профессионального использования. Информация, отображаемая на этом листе, была тщательно отобрана в ходе серии лабораторных исследований. Он основан на наших лучших знаниях на момент выпуска. Данные даны только в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Пользователь может проверить наличие новых обновлений или дополнительную информацию, если это необходимо для его предполагаемой цели. Интеллектуальная собственность этого продукта, торговые марки и авторские права защищены. Все права защищены. Необходимо внимательно прочитать соответствующий Паспорт безопасности материала и предупреждения на этикетке. Мы можем изменить и / или прекратить использование всей или части этой информации в любое время по нашему собственному усмотрению без какого-либо уведомления и не берем на себя ответственности за обновление информации.