



СПРЕЙ Р 962 1К ИЗОЛЯТОР

Технический паспорт № 830



Однокомпонентная система осушки воздуха

Предотвращает отслаивание и вытекание старых пленок краски, чувствительных к сильным растворителям.

Быстро сохнет

VOC в соответствии с правилами

Рецепт на основе натуральных компонентов. Загрязнения, которые могут появиться на поверхности во время нанесения, можно зашлифовать перед нанесением грунтовки.

Общие технические Описание

2 прохода

Поверхность

Все металлические и деревянные поверхности

Адгезия к любой покрытой поверхности

Предварительная обработка/ очистка основания



Очистите подложку с помощью мягкой ткани и 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL БЫСТРЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Используйте Р 400 для мокрого шлифования, повторная очистка поверхность и тщательно высушите

Используйте Р 180 для прямого шлифования к металлам



Убедитесь, что вы всегда используете подходящее лицо защита и добро вентиляция

Применение продукта: »Нанесите на слегка отшлифованную поверхность, используя влажную/сухую наждачную бумагу с зернистостью Р180. Нанесите 2 тонких слоя примерно с расстоянием 20-25см. Отсутствие шлифовки после нанесения.



Хорошо встряхните перед использованием

Точка возгорания:
- 97°C

Примечания:

- Всегда старайтесь использовать изделие в соответствии с предоставлены спецификации.

- Его также могут использовать законодательство о ЛОС.

- Тщательно встряхните перед использованием.

- Встряхивайте в течение 1-2 минут после того, как шарик мешалки начнет дребезжать. После подготовки области для окрашивания убедитесь, что на ней нет грязи, воска, масла и т. д. Проверьте на аналогичной поверхности, совершая возвратно-поступательные движения.

- Распыляйте с расстояния 25 см. Тонкие слои наносятся с интервалом 3-5 минут для достижения наилучших результатов.

- Оптимальная работа диапазон температур 10-25°C.

Срок хранения:

- Хранить в прохладном месте (+5°C - +25°C) и использовать в течение 12 месяцев для достижения наилучших результатов. Гарантийный срок хранения 24 месяца в неиспользованной заводской упаковке.

- Не перегружайте



2 пальто примерно 20 - 25 микрон

Удельный вес:
0,95 г/см³

Твердое содержание (без разбавителя): 35% Вес

ЛОС (2004/42/ЕС)

Этот продукт является аэрозольным продуктом на основе его ингредиентов и свойств. Максимальное содержание летучих органических соединений в этой категории составляет 840 г/л. Содержание летучих органических соединений в готовой к использованию форме этого продукта составляет 585 г/л.

2004/42/МИБ(е)(840)585

Теоретическое покрытие:

-

Очистка оборудования:

-



Без пыли 10-15 мин при 23°C



Полная твердость внутри 1 час



Покрывать грунтовкой/ наполнителем

Только для профессионального использования. Информация, отображаемая на этом листе, была тщательно отобрана в ходе серии лабораторных исследований. Он основан на наших лучших знаниях на момент выпуска. Данные даны только в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Пользователь может проверить наличие новых обновлений или дополнительную информацию, если это необходимо для его предполагаемой цели. Интеллектуальная собственность этого продукта, торговые марки и авторские права защищены. Все права защищены. Необходимо внимательно прочитать соответствующий Паспорт безопасности материала и предупреждения на этикетке. Мы можем изменить и / или прекратить использование всей или части этой информации в любое время по нашему собственному усмотрению без какого-либо уведомления и не берем на себя ответственности за обновление информации.