



BODY 992 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА-СПРЕЙ

Технический паспорт № 816



VOC в соответствии с правилами

Отличный 1К грунт

Для металлических поверхностей, а также для ремонта небольших поверхностей автомобилей (точный ремонт)

Окрашивается всеми 2К системами грунтовок и финишных покрытий.

Высыхает через 10 мин.

Общие технические Описание

2-3 прохода

Без пыли 10 мин при 23 °C

Поверхность

На старой, отшлифованной краске

Металлические или деревянные поверхности

OEM-поверхности

Чистые и отшлифованные стальные панели

Полиэфирные наполнители HBbody

Предварительная обработка/ очистка основания



Очистите подложку с помощью мягкой тканью и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 АНТИСИЛОВЫЙ БЫСТРЫЙ

Убедитесь, что поверхность высушена на воздухе, а не вытерта насухо



Убедитесь, что вы всегда используете подходящее лицо защита и добро вентиляция

Применение продукта:»»Применяется на металлических поверхностях, а также для ремонта небольших поверхностей автомобилей (точный ремонт). Окрашивается всеми 2К системами грунтовок и финишных покрытий.



Хорошо встряхните перед использованием

Точка возгорания:
- 97°C

Удельный вес:
0,92 г/см³

Твердое содержание (без разбавителя):
-

ЛОС (2004/42/ЕС)

Это аэрозольный продукт, основанный на его ингредиентах и свойствах. Максимальное содержание летучих органических соединений в этой категории составляет 840 г/л. Содержание летучих органических соединений в готовой к использованию форме этого продукта составляет 805 г/л.
2004/42/МИБ(е)(840)805

Теоретическое покрытие:
-

Очистка оборудования:
-

Примечания:

- Всегда старайтесь использовать изделие в соответствии с предоставленными техническими характеристиками.
- Его также могут использовать страны, не принявшие законодательство о ЛОС.
- Тщательно встряхните перед использованием.
- Встряхивайте в течение 2-3 минут после того, как шарик мешалки начнет дребезжать.
- После подготовки области для окрашивания убедитесь, что на ней нет грязи, воска, масла и т. д. Проверьте на аналогичной поверхности, совершая возвратно-поступательные движения.
- Оптимальная работа диапазон температур 10-25°C

Срок годности:

- Неиспользованный спрей до 36 месяцев.
- от + 5 до +25 °C



2-3 слоя примерно 20-30 мкм



Без пыли 10 мин. при 23 °C



Распылить с расстояния 20-30см тонким слоем
слои наносятся с интервалом в 10-15 минут для достижения наилучших результатов.
Оставьте на 24 часа для затвердевания.

Только для профессионального использования. Информация, отображаемая на этом листе, была тщательно отобрана в ходе серии лабораторных исследований. Он основан на наших лучших знаниях на момент выпуска. Данные даны только в ознакомительных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Пользователь может проверить наличие новых обновлений или дополнительную информацию, если это необходимо для его предполагаемой цели. Интеллектуальная собственность этого продукта, торговые марки и авторские права защищены. Все права защищены. Необходимо внимательно прочитать соответствующий Паспорт безопасности материала и предупреждения на этикетке. Мы можем изменить и / или прекратить использование всей или части этой информации в любое время по нашему собственному усмотрению без какого-либо уведомления и не берем на себя ответственности за обновление информации.