

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikadur®-31+

2-компонентний епоксидний конструктивний клей

ОПИС

Sikadur®-31+ це 2-компонентний на епоксидній основі толерантний до вологи, тиксотропний, конструктивний клей для з'єднання більшості будівельних матеріалів. Має високу механічну міцність та може використовуватися також для дрібного ремонту бетону, заповнення швів та герметизації тріщин. Діапазон температур від +10 °C до +30 °C. Для внутрішнього та зовнішнього використання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Конструктивний клей для з'єднання:

- Бетонних елементів
- Твердого природнього каменю
- Кераміки, фіброцементу
- Розчину, цегли, мурування
- Сталі, чавуну, алюмінію
- Дерева
- Поліестеру, епоксиду
- Скла

Ремонт та клей для:

- Кутів та країв
- Заповнення втрат і пустот
- Металевих прокатних профілів
- З'єднання гладкої цегли

Заповнення швів та герметизація тріщин:

- Ремонт стиків і тріщин / країв
- Герметизація статичних не силових тріщин

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Декларація матеріалів	EN 1504-4: Конструктивне склеювання	
Хімічна основа	Епоксидна смола і підібрані наповнювачі	
Пакування	Компоненти А+В: 6 кг	Попередньо-дозовані набори
		Палети по 90 одиниць
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва	

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Легке перемішування і укладання
- Дуже добра адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Високоміцний клей
- Тиксотропний: не стікає з вертикальних і стельових поверхонь
- Твердіє без усадки
- Компоненти різного кольору (контроль перемішування)
- Не потребує праймеру
- Висока початкова та гранична міцність
- Добра зносостійкість
- Непроникний для рідин і водяних парів
- Добра хімічна стійкість

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Класифікація емісії VOC GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- CE-маркування та Декларація відповідності до EN 1504-4 - Конструктивне склеювання

Умови зберігання	Зберігати в оригінальному, закритому, герметичному і непошкодженому пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди перевіряйте пакування.	
Колір	Компонент А	Білий
	Компонент В	Темно сірий
	Компоненти А+В суміш	Бетонно-сірий
Густина	Перемішана смола ~2,00 ±0,1 кг/л Значення густини при +23 °C.	

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність на стиск	~66 Н/мм ² (7 днів при +23 °C) (EN 196)				
	~65 Н/мм ² (7 днів при +23 °C) (ASTM D 695)				
Модуль пружності при стиску	~8 500 Н/мм ² (7 днів при +23 °C) (DIN EN 13412)				
	~9 000 Н/мм ² (7 днів при +23 °C) (ASTM D 695)				
Міцність на розтяг	Температура	3 дні	7 днів	14 днів	(ISO 527)
	твердіння				
	+10 °C	-	-	~18 Н/мм ²	
	+23 °C	~15 Н/мм ²	~16 Н/мм ²	~18 Н/мм ²	
Модуль пружності при розтягу	~6 500 Н/мм ² (7 днів при +23 °C) (ISO 527)				
Видовження при руйнуванні	0,3 ± 0,1 % (7 днів при +23 °C) (ISO 527)				
Міцність адгезії при розтягу	Час тужавіння	Основа	Температура тужавіння	Міцність клею	(EN 1542, EN 12188)
	7 днів	Бетон сухий	+23 °C	>4 Н/мм ² *	
	7 днів	Бетон матово вологий	+23 °C	>4 Н/мм ² *	
	7 днів	Сталь	+23 °C	~28 Н/мм ²	
* 100% руйнування бетону					
Усадка	Твердіє без усадки				
Коефіцієнт температурного розширення	~5,2 × 10 ⁻⁵ (±0,2 × 10 ⁻⁵) 1/К (лінійне розширення між +20 °C і +60 °C)		(EN ISO 1770)		
Температура експлуатації	-40 °C мін. / +45 °C макс.				
Температура скління	~47 °C		(EN 12614)		

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	Комп. А : Комп. В = 2 : 1 за вагою чи об'ємом
Витрата	~2,0 кг/м ² на мм товщини. Витарата залежатиме від шорсткості та адсорбції основи. Приведене теоретичне значення, що не враховує витрату матеріалу при наявності пористості поверхні, профілю поверхні, перепадів висот чи занечищення і т.д.
Товщина шару	30 мм макс. У випадку неструктурного клею або інших застосувань, якщо потрібна товщина шару >30 мм, нанесіть послідовно наступні шари по 30 мм після того, як попередній шар затвердіє. На поверхні щойно нанесених проміжних шарів необхідно створити канавки, щоб сформувати анкери для наступних шарів. Якщо термін нанесення шару перевищує 2 дні, то ще вологий укладений клей необхідно посипати з надлишком кварцовим піском відразу після нанесення.

В'язкість	На вертикальних площинах на сповзає до товщини шару 15 мм	(EN 1799)
Температура матеріалу	+10 °C мін. / +30 °C макс.	
Зовнішня температура повітря	+10 °C мін. / +30 °C макс.	
Точка роси	Уникайте утворення конденсату. Температура основи впродовж нанесення повинна бути принаймні на 3 °C вищою від точки роси.	
Температура основи	+10 °C мін. / +30 °C макс.	
Вологість основи	Мінеральні основи повинні бути сухими або матово вологими (без застоїв води). Втирайте клей щіткою в основу, якщо вона матово волога.	
Життєздатність	70 хвилин при +23 °C	
Час придатності до застосування	90 хвилин при +23 °C	
Час очікування / Перекриття	Sikadur®-31+ може бути перекритий сумісними епоксидними покриттями Sika® після затвердіння клею	

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Sikadur® запроєктовані з низькими характеристиками повзучості при дії постійних навантажень. Незважаючи на це і з урахуванням того, що всі полімери мають властивість повзучості під навантаженням, слід виконувати розрахунки на довготривалу повзучість матеріалу. В загальному випадку для розрахунків слід приймати, що навантаження повинно бути меншим на 20–25 % від руйнівного. Будь ласка, проконсультуйтеся з інженером-конструктором з питань розрахунків у специфічних випадках використання.
- Якщо під час нанесення використовується кілька одиниць, не змішуйте наступну одиницю, поки не буде використана попередня, щоб уникнути скорочення зручності накладальності та часу оброблення.
- Для важких компонентів, які розміщені вертикально або над головою слід забезпечити тимчасове обпирання.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Бетон/ мурування/ розчин / камінь

Вік бетону та розчину повинен бути не менше 3-6 тижнів.

Поверхня основи повинна бути міцною, чистою, сухою або матовою вологою. Без застоїв води, льоду, бруду, олів, мастил, покриттів, цементного молока, висолів, старої обробки поверхні, усіх крихких часток та будь-яких інших поверхневих забруднень, які можуть знизити адгезію клею.

Сталь

Поверхні повинні бути чистими, сухими, без олів, мастил, покриттів, іржі, окалини, усіх крихких і ламких часток та будь-яких інших поверхневих забруднень, які можуть знизити адгезію клею.

Деревина

Поверхні основи повинні бути міцними, чистими, сухими і очищеними від бруду, олів, мастил, покриттів, усіх крихких часток та будь-яких інших поверхневих забруднень, які можуть знизити адгезію клею.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Бетон/ мурування/ розчин/ камінь

Основи повинні бути підготовлені механічно з використанням відповідного абразивноструйного очищення, голкоструйної обробки, легкого фрезування, бочардування, шліфування або іншого відповідного обладнання для досягнення відкритої текстури поверхні.

Сталь

Поверхні повинні бути підготовлені механічно, використовуючи відповідне абразивноструйне очищення, шліфування, обертову дротяну щітку або інше відповідне обладнання, щоб отримати поверхню з яскравим металевим блиском та шорсткістю, щоб задовільнити необхідні вимоги до міцності адгезії на роз'язг. Уникайте умов утворення

точки роси до та під час нанесення.

Деревина

Поверхні необхідно підготувати струганням, шліфуванням або іншим відповідним обладнанням.

Усі основи

Увесь пил і крихкі матеріали повинні бути повністю видалені з усіх поверхонь основи перед нанесенням продукту за допомогою вакуумного / пилоуловлюючого обладнання.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Попередньо-дозовані пакування

Перед перемішування усіх компонентів, коротко перемішайте компонент А (смола) з використанням електричної мішалки на малих обертах (макс. 300 об/хв.). Додайте компонент В (затверджувач) до компоненту А і перемішайте компоненти А+В впродовж принаймні 3 хвилин до досягнення однорідного стану за кольором і консистенцією. Тоді, перелийте увесь перемішаний матеріал в чистий контейнер і знову перемішайте біля приблизно 1 хвилини на малій швидкості, щоб звести заповітрявання до мінімуму. Необхідно уникати надмірного перемішування, щоб мінімізувати захоплення повітря. Змішуйте тільки повні одиниці. Час змішування для А+В = 4,0 хвилини. Змішуйте лише ту кількість, яку можна використати протягом часу життя.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Клей

Укладіть перемішаний клей на підготовану основу шпателем, кельмою, зубчастим шпателем або рукою в рукавичці.

Для оптимальної адгезії рекомендується наносити клей на обидві поверхні, які потребують склеювання.

Для важких компонентів, розташованих вертикально або над головою, забезпечте тимчасове опирання, поки Sikadur®-31+ повністю не затвердіє. Затвердіння залежатиме від температури навколишнього середовища.

Ремонт

Нанесіть перемішаний клей на підготовлені поверхні шпателем, кельмою або рукою в рукавичці. За потреби використовуйте тимчасову опалубку.

Заповнення швів та герметизація тріщин

Нанесіть перемішаний клей на підготовлені поверхні шпателем або кельмою.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть обладнання і інструменти засобом Sika® Colma Cleaner негайно після використання. Матеріал, що затвердів можна видалити лише механічним шляхом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikadur®-31+
Січень 2022, Версія 01.01
020204030010000228