



YACHT

ОПИСАНИЕ

Belinka Yacht – бесцветное покрытие, которое применяется для защиты и декоративного оформления древесины как внутри, так и снаружи помещений. Облагораживает поверхность, подчеркивая естественную текстуру натуральной древесины.

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, водоотталкивающие вещества, органические растворители, добавки.

СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ

Belinka Yacht применяется для защиты любых пород древесины как внутри, так и снаружи помещений. Применяется для покрытия дверей, оград, деревянных панелей, палуб, деревянных поверхностей на плавательных средствах и садовой мебели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Belinka Yacht хорошо проникает в поры древесины, подчеркивает ее естественную текстуру и эффективно защищает от влияния любых атмосферных воздействий. Средство отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги, а также к механическим и атмосферным воздействиям.



ОТТЕНКИ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Бесцветный.

Доступен в трех модификациях (глянец, полумат и мат).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений при помощи жесткой щётки или сухой тряпки. Если древесина содержит остатки смолы, их необходимо устранить растворителем. Очищенное основание сначала следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, а затем зачистить более мелкой наждачной бумагой с зернистостью 240–320. Частицы пыли, оставшиеся от шлифовки удалить сухой тряпкой.

Ранее окрашенную поверхность необходимо тщательно отшлифовать до полного удаления старого покрытия с поверхности древесины, а затем обрабатывать как при первой окраске.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Belinka Yacht перед использованием необходимо тщательно перемешать. Наносить щёткой или методом распыления.

При нанесении щёткой покрытие не разбавляется, а при нанесении методом распыления разбавляется растворителем Email Thinner до 5 %.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После использования инструмент следует очистить растворителем Email Thinner.





РАСХОД

Расход зависит от типа и качества древесины, способа и качества обработки поверхности, а также от способа нанесения.

Самый большой расход, как правило, при первом нанесении. Расход увеличивается при использовании пород древесины с высоким влагопоглощением (напр. белая сосна) и снижается при использовании пород с низким влагопоглощением (напр. дуб).

При использовании древесины одной и той же породы расход будет ниже при покрытии гладкой, хорошо обработанной поверхности, чем при покрытии плохо подготовленной, неотшлифованной поверхности.

При нанесении второго и третьего слоя расход значительно снижается.

1 литр Belinka Yacht достаточно для покрытия:

- » одним (первым) слоем от 10 м² (белая сосна, ремонтная окраска старых растрескавшихся покрытий) до 14 м² (гладкие поверхности, дуб).
- » двумя слоями от 7 м² (грубые, плохо подготовленные поверхности) до 9 м² (гладкие поверхности)
- » тремя слоями от 3 м² (грубые) до 5 м² (гладкие поверхности),.

ЗАЩИТА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Внешние деревянные поверхности после подготовки сначала следует обработать грунтовкой Base, которая соответствующим образом защищает древесину. В зависимости от температуры, влажности, а также степени впитываемости поверхности время высыхания грунтовки составляет от 8 до 12 часов. Рекомендуется обработать деревянные поверхности со всех сторон.

Поверхности, менее подверженные нагрузкам, защищенные от солнца и непосредственного атмосферного воздействия (козырьки, навесы), достаточно покрывать 2 слоями покрытия Belinka Yacht.

Поверхности, сильно подверженные нагрузкам, следует защищать 3 слоями покрытия Belinka Yaht.





На боковые стороны обрабатываемой деревянной поверхности достаточно нанести 1 слой покрытия Belinka Yacht.

ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Деревянные поверхности внутри помещений, как правило, не требуется защищать грунтовкой Base, исключение составляют кухни, ванные комнаты и подвальные помещения.

При оформлении интерьера важную роль играют декоративные свойства покрытия Belinka Yacht. Рекомендуется нанесение 2 слоев. Для достижения красивой гладкой поверхности особое внимание необходимо уделять подготовке основания и промежуточной шлифовке слоев шлифовальной бумагой с более мелкой зернистостью – 320.

СУШКА

При нормальных условиях (20 °C, 65 % относительной влажности воздуха) покрытие высыхает за 6–8 часов. Следующий слой рекомендуется наносить только по истечении 24 часов после полного высыхания предыдущего.

При нанесении покрытия температура воздуха не должна быть ниже 5 °C, необходимо учитывать, что при более низких температурах время высыхания увеличивается.

Высокая влажность воздуха также увеличивает время высыхания.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

Срок службы покрытия и интервалы между ремонтными мероприятиями зависят от породы древесины, способа ее обработки, цвета покрытия и, прежде всего, от степени его подверженности атмосферным и другим воздействиям





При ремонтной окраске в случае, когда лак не отслаивается от основания, достаточно устранить загрязнения с поверхности при помощи сначала влажной, а затем сухой тряпки, отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой с зернистостью 240 до матового оттенка, очистить ее от пыли и после этого нанести лак в соответствии с приведенными инструкциями – в 1–2 слоя. Если лак отслаивается от поверхности древесины, следует обязательно удалить покрытие вплоть до основания и затем обрабатывать поверхность в соответствии с инструкциями – как при покрытии ранее неокрашенных поверхностей. Диапазон рабочих температур готового изделия составляет от -20 до +60 °С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Belinka Yacht является алкид-уретановым покрытием, поэтому со временем оно приобретает желтоватый оттенок.

СКЛАДИРОВАНИЕ

В оригинальной, плотно закрытой упаковке, при температуре не выше +30 °С. Хранить в местах недоступных для детей и животных, отдельно от напитков и продуктов питания.

СРОК ГОДНОСТИ

В оригинальной, плотно закрытой упаковке, при соблюдении указанных условий хранения, изделие годно до даты, указанной на упаковке (60 месяцев с даты производства). Краска может использоваться и по истечении срока годности, если она не загустевает и не приобретает желеобразную консистенцию, хорошо перемешивается и образует равномерную смесь.





ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Не выливать изделие в канализацию и не допускать попадания в окружающую среду. Использовать изделие полностью.

После использования изделия упаковку следует оставить открытой до высыхания остатков покрытия, после чего утилизировать как специальные отходы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Согласно положениям, регулирующим безопасность изделий, безопасность при работе и транспортировке, рекомендуется читать инструкцию по технике безопасности.

Целью технической информации является информирование пользователя о применении продукта и его технических характеристиках. Настоящая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте, но пользователю рекомендуется убедиться в соответствии материала его требованиям. Смотри на многочисленные потенциальные воздействия на свойства материала (порода и качество древесины, техника и условия нанесения, условия хранения и профессиональность маляра), производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае неясности рекомендуем связаться с нашей технической службой.

