

### ОПИСАНИЕ

**CLEVER PU PRIMER 200;** 1 - но компонентная прозрачная грунтовка

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия.
- Легко наносится.
- Легко проникает при нанесении на пористые поверхности.
- Высыхает в очень короткое время.
- После нанесения обеспечивает гладкую поверхность (пленку).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пористый бетон,
- Гипс.
- Гипсовые и цементные плиты,
- Дерево,

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц и отслоений. При возможности поверхность рекомендуется помыть водой под высоким давлением, далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить при помощи подходящих материалов.

### СМЕШИВАНИЕ

**CLEVER PU PRIMER 200;** Перемешать при помощи низкоскоростного миксера либо в ручную до однородной массы. Не рекомендуется разбавлять.

### НАНЕСЕНИЕ

**CLEVER PU PRIMER 200;** Перемешать при помощи низкоскоростного миксера до однородной массы. Нанести материал при помощи кисти или валика. Распылитель рекомендуется использовать на больших объектах. Не допускать чтобы материал оставался в распылителе более 1 часа. После нанесения грунтовки через 2-4 часа необходимо нанести ПУ Наливной пол или Герметик. Влага не должна превышать 5%.

### РАСХОД

Для каждого слоя: 0,10 kg/m<sup>2</sup>

Общий минимальный расход: 0,1 - 0,3 кг/м<sup>2</sup>

### УПАКОВКА И СРОК ХРАНЕНИЯ

4 кг - 20 кг

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от 5°C до 25°C минимум 12 месяцев.

Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками. При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке обратиться к врачу. Важно помнить, что частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе. Обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Данная информация не является просто описанием, вся информация предоставлена добросовестно. Поскольку условия использования продукта являются вне контроля производителя, данная информация не является обоснованной. Производитель не несет ответственность за покрытие, использование или ущерб при использовании продукта. За подробными либо дополнительными рекомендациями (советами) обратитесь в CLEVER POLIMER. До отправки нового листа с рекомендациями, данное тех.описание является действительным.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид покрытия	1 К Полиуретановая грунтовка
Цвет	Прозрачная
Плотность ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20°)	1,01 гр/см <sup>3</sup> ±0.03
Вязкость ASTM D 2196/EN ISO 3219(25°)	10-50ср
Упаковка	4 кг- 20 кг
Температура применения	От +5 °С до +40° С
Разбавление	Не рекомендуется
Срок хранения	12 Месяцев
Расход	0,1-0,3кг/м <sup>2</sup>
Твердость ASTM D2240	95 (Shore A)
Температура эксплуатации	От -5 °С до +80° С
Устойчивость к бетону (23°С)(ASTM D 903)	≥ 2,2 Н/мм <sup>2</sup>
Способ нанесения	Валик, кисть или безвоздушный спрей
<b>Время высыхания</b> Жизнеспособность и время высыхания в зависимости от погодных условий.	23 °С , %55 RH <b>Время высыхания:</b> 1 ч <b>Повторное нанесение:</b> 4 ч <b>Полное высыхание:</b> 4 дня



### CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

**Merkez Ofis:** Atatürk Mah. Ekinciöğlü Sk. No:2 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 456 65 85 Faks: +90 (216) 456 65 86

**Fabrika:** Mermerciler Sanayi Sitesi 34. Cad. No:5  
Köseler Köyü 41455 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel: +90 (262) 728 14 12 Faks: +90 (262) 728 14 13

e-mail: info@cleverpolymers.com

[www.cleverpolymers.com](http://www.cleverpolymers.com)