

МАСТИКА КЛЕЮЧА КАУЧУКОВА BITUGUM®

ТЕХНІЧНИЙ
ЛИСТ



№ 1.03. Версія від 11.2020



ТИП Холодна мастика на основі органічного розчинника

ОСНОВА Бітум

ПРИЗНАЧЕННЯ Застосовується для приклеювання матеріалів на бітумній основі до бетону, металу, цегли, дерева, кераміки та інших поверхонь.

ОПИС

Готовий до застосування однокомпонентний матеріал, холодного типу, на основі високоякісного бітуму з додаванням полімерів і адгезійних добавок.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Приклеювання матеріалів до поверхонь оброблених та необроблених бітумними мастиками на бітумній основі (наприклад плит пінополістиролу XPS до фундаменту або стіни). Для приклеювання бітумних та бітумно-полімерних рулонних матеріалів. Для приклеювання бітумної черепиці. Для приклеювання теплоізоляційних плит.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Технологічність і зручність в роботі;
- Можливе використання в широкому температурному діапазоні від -30°C ;
- Стійка до ударних навантажень;
- Для всіх видів поверхонь, що заглиблюються в землю;
- Підходить для всіх типів звичайних будівельних поверхонь.

ВИМОГИ ДО ПОВЕРХНІ Поверхня, призначена для нанесення мастики повинна бути не промерзлою, очищеної від мастик і пилу. Поверхня має бути обов'язково сухою (не допускається нанесення матеріалу на вологі поверхні).

НАНЕСЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ Перед приклеюванням підготовлену поверхню рекомендується обробити праймером (ґрунтовкою) в один шар з витратою $0,3 \text{ л/м}^2$, у випадку коли поверхня не оброблена гідроізоляційними мастиками. Коли приклеювання призводиця на поверхні оброблені бітумними мастиками, додаткове праймерування не потрібно.

Утеплювачі приклеюються нанесенням мастики діаметром 7- 10 см на чотири кута та центр листа. Геотестиль приклеюється у верхньому поясі кріплення полосою 5-10 см, стики та центр по потребі. У разі високих температур навколишнього середовища, вище $+30^{\circ}\text{C}$, потрібно використовувати засоби тимчасового фіксування матеріалів на протязі 1-2 годин на вертикальних поверхнях. При температурі нижче $+5^{\circ}\text{C}$ мастику необхідно попередньо витримати при кімнатній температурі не менше доби.

ІНСТРУМЕНТ Віник, щітка або промисловий пилосос- для знепилення поверхні. Валик або щітка для нанесення праймеру (ґрунтовки). Кельма, шпатель для нанесення мастики.

IZOFAST

izofast.ua

МАСТИКА КЛЕЮЧА КАУЧУКОВА BITUGUM®

ТЕХНІЧНИЙ
ЛИСТ

№ 1.03. Версія від 11.2020



ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	ЗНАЧЕННЯ для клеючої-каучукової мастики BITUGUM®	ВІДПОВІДАЄ
Умовна міцність, МПа (кгс / см ²), не менше	0,2 (2,0)	ДСТУ Б В. 2.7-108-2001
Час висихання при температурі +20°C	24 години	
Міцність зчеплення з основою, МПа (кгс / см ²), не менше	0,3 (3,0)	
Гнучкість на брусі 5,0+/-2мм при t -15°C	Витримує	
Водопоглинання протягом 24 год,% по масі, не більше	2	
Масова частка нелетких речовин,% в межах	75-85	
Подовження в момент розриву %	≥100%	
Витрата на 1 кв.м/1шар	1-1,75 кг	

ВИКОНАННЯ РОБІТ Мастика наноситься шпателем на попередньо підготовлену поверхню, за необхідністю прогрунтовану бітумним праймером.

НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ

На торцеві частини - 0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 10 см). На ендівний килим - 0,4 кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 20 см). На примикання до цегельних труб і стін - 0,75 кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 50 см). Проклейка стиків підкладкового килима 0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесення - 10 см). Збільшення витрати мастики не веде до поліпшення клейкості. Мастика клеюча-каучукова BITUGUM® - 1-1,75 кг/м².

ПАРАМЕТРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИКИ:

	Маса, кг (упаковка ж/б відро) 18кг	Маса, кг (упаковка ж/б відро) 10кг	Маса, кг (упаковка ж/б банка) 5кг	Маса, кг (упаковка ж/б банка) 3кг
Кількість відер на палеті, шт.	36	45	105	175
Розмір палети, м	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2
Вага запакованої палети, кг	720	472	547	550

УПАКОВКА 3 кг, 5 кг, 10 кг, 18 кг

ВИРОБНИК: ТОВ «Ізофаст Україна», Київ, Україна.

Ми гарантуємо якість наших матеріалів в рамках наших умов продажу та поставки. У разі виникнення будь-яких особливих ситуацій на будівництві і, якщо вони не містяться в даному документі, до Ваших послуг наша технічна консультативна служба. За опублікування нової редакції тексту (з-трансформаційних змін), даний документ втрачає свою силу.

Не підлягає обов'язковій сертифікації.
Відповідає вимогам санітарних норм.
ДСТУ Б.В. 2.7-108-2001



Служба Технічної Підтримки
044 586-5323

IZOFAST

izofast.ua