

Primer X94

ІЗОЛЯЦІЙНА ГРУНТОВКА У ВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ ДЛЯ ГІПСОВИХ І АНГІДРИТНИХ ОСНОВ. ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ. ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ.



ОПИС

Грунтовка у водній дисперсії на основі синтетичних смол. Продукт зафарбований, щоб полегшити виявлення оброблених ділянок.

ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Готова до використання
- Зміцнює поверхню основи
- Зменшує поверхнєве поглинання основи
- Збільшує час оброблюваності штукатурки і запобігає утворенню тріщин від усадки
- Збільшує адгезію різних видів покриттів (фарби, штукатурка, шпалери, плитка тощо)
- Запобігає хімічній реакції між гіпсом і цементом, що міститься в клеях для плитки, яка призводить до утворення солі, так званого "еттрингіту" - основної причини відшаровування керамічної плитки від основ на основі гіпсу

УПАКОВКА

Каністра 5 кг - Стандартний піддон 600 кг
Каністра 10 кг - Стандартний піддон 600 кг

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується для ізолюючої обробки поверхонь на гіпсовій основі, перед укладанням керамічної плитки цементними клеями.
Також підходить в якості анкерного шару перед нанесенням штукатурки на гіпсовій основі, вирівнювальної шпаклівки, цементного вирівнювання на абсорбуючі основи типу: пористий пінобетон, бетон, цегла.

ПІДГОТОВКА ОСНОВ

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить витриманими і вільними від вологи.
Залишки цементу, вапна, гіпсу або старого клею мають бути механічно видалені за допомогою піскоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.
Підлогове покриття з ангідриду необхідно попередньо відшліфувати, а потім очистити від пилу.
Перевірте за допомогою гігрометра, щоб залишкова вологість не перевищувала 0,5% в разі штукатурки або підлоги на основі гіпсу.

ПРОПОРЦІЯ ЗМІШУВАННЯ

Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.
Якщо грунтовка використовується в якості ізоляційної речовини при укладанні керамічної плитки за допомогою цементного клею, перед використанням необхідно короткочасно струсити упаковку і нанести нерозбавлений продукт на гіпсову основу.
Після висихання можна приступати до укладання плитки.
Якщо продукт використовується як анкерне покриття для штукатурок на основі гіпсу, вирівнювальних мас тощо, його необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:1 або 1:2 залежно від поглинання основи.
Після висихання можна приступати до нанесення. У разі високих показників поглинання повторіть операцію ще раз.

НАНЕСЕННЯ

Продукт може бути нанесений пензлем або валиком рівномірно по всій поверхні.
Залежно від ступеня абсорбції основи продукт може бути нанесений в чистому вигляді або розбавлений водою у співвідношенні 1:1 або 1:2.
На слабопористі та погано абсорбуючі основи наносьте розбавлений продукт, а на дуже пористі й абсорбуючі основи наносьте чистий продукт.
Орієнтовно товщина просоченої основи становить близько 1 мм при витраті 200 мл продукту, нанесеного на один квадратний метр.
Дочекайтеся повного висихання продукту, перш ніж приступити до наступних етапів (приклеювання, нівелювання, вирівнювання).

При температурі близько +23°C для повного висихання потрібно близько 4 годин.
Низькі температури затримують час плівкоутворення, високі температури скорочують його.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C
- Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні і зберіганні упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість продукту
- Перед нанесенням перевірте гігрометром, щоб залишкова вологість основи не перевищувала 0,5% в разі основ на гіпсовій основі
- Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості
- У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед використанням
- Розбавити продукт в залежності від пористості основи
- Продукт, незважаючи на те, що він значно знижує ступінь поглинання основи, не може розглядатися як гідроізоляційний продукт
- Не використовуйте на не абсорбуючих поверхнях
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

#Підготовка основ на базі гіпсу або ангідриту перед укладанням мінеральних або цементних клеїв, шпаклювальних, вирівнювальних, самовирівнювальних і мінеральних або цементних розчинів здійснюється з використанням ґрунтовки типу Primer X94 компанії Litokol S.p.A.
Наносьте валиком або плоским пензлем до середньої витрати $\approx 0,15-0,25 \text{ кг/м}^2$. Основа повинна бути ідеально чистою, сухою і без висхідної вологості.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Зеленуватий
Питома вага	1,01 кг/дм ³
pH	8 - 9,5
В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв)	10 - 30 МПа ^с
Твердий залишок	19-21%
Митний код	39069000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Пропорція змішування	Продукт готовий до використання і не вимагає підготовки.
Нанесення	Валик або пензель
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Час очікування для нанесення цементних продуктів	2 години
Робоча температура	Від -5°C до + 80°C
Очищення обладнання	З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого продукту.
Витрата	100 - 200 г/м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гнучкість	Прекрасна
Вологостійкість	Помірна
Стійкість до масел	Помірна
Стійкість до розчинників	Помірна
Кислотостійкість	Помірна

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов будівництва.

Інформація та приписи, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua



LITOKOL®



Картка п. 503
Редакція п. 3
Дата: Січень 2021

ґрунтовки

Primer X94

2