

Prepara Fondo EVO

УНІВЕРСАЛЬНА АДГЕЗИВНА ҐРУНТОВКА ДЛЯ КЛЕЇВ, САМОВИРІВНЮВАЛЬНИХ, ВИРІВНЮЮЧИХ СУМІШЕЙ І ЦЕМЕНТНИХ ШТУКАТУРОК НА ГЛАДКИХ, НЕ АБСОРБУЮЧИХ ПОВЕРХНЯХ. ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ СТАРИХ ПІДЛОГ ТА ПІДЛОГ З ПІДГРИВОМ. ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНИ ТА ЗОВНІ. ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОДУКТ З ДУЖЕ НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВИКИДІВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.



ОПИС

Prepara Fondo EVO - це готова до використання ґрунтовка, що сприяє адгезії, яка складається з синтетичних смол у водній дисперсії з поліпшеними адгезивними властивостями і водостійкістю, інертних наповнювачів з відібраним розміром частинок і спеціальних реологічних добавок, які надають продукту особливу текучість без патьоків в разі нанесення на стіни.

ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продукт з дуже низьким рівнем викидів летких органічних сполук (VOC). Відповідає класу EC1^{PLUS} згідно з протоколом EMICODE і класу A+ (викиди в повітря в приміщенні - Французькі правила)
- Універсальний продукт. Він також може використовуватися на теплих підлогах і поверх старої керамічної плитки
- Готовий до використання
- Ідеально прилипає до різних типів основи, таких як: бетон, фіброцементні панелі, ПВХ, лінолеум, дерево, керамічна плитка, грес, натуральний камінь, поверхні з залишками органічних клеїв
- Легкість і швидкість нанесення. Висихає через 2 години. Перекриття можливе через 4 години
- Підходить для внутрішнього і зовнішнього застосування на підлогах і стінах, також у важких умовах експлуатації
- Продукт характеризується псевдопластичною реологією, що запобігає його стіканню під час укладання на стіни.
- Знижені витрати
- Відмінна вологостійкість
- Продукт не має обмежень для автомобільних, морських, повітряних і залізничних перевезень

УПАКОВКА

Відро 5 кг - Стандартний піддон 735 кг
Відро 10 кг - Стандартний піддон 640 кг

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Prepara Fondo EVO використовується для поліпшення адгезії клеїв, самовирівнювальних сумішей, вирівнюючих сумішей і цементних штукатурок на середньо абсорбуючих і неабсорбуючих основах, таких як бетон, фіброцементні панелі, метал, ПВХ, лінолеум, дерево, керамічна плитка, керамограніт, натуральні камені.

ПІДГОТОВКА ОСНОВ

Основи повинні бути чистими, сухими, твердими, компактними, без тріщин або розтріскувань, досить витриманими і вільними від вологи.
Поверхні, на які наноситься Prepara Fondo EVO, повинні бути вільні від масел і жирів або будь-яких речовин, які можуть вплинути на адгезію.
Видаліть всі сліди бруду і ретельно знежирте їх спеціальними миючими засобами, такими як Litoscrub EVO. Будь-які тріщини або розтріскування повинні бути зашпаровані за допомогою Multifondo EVO, (свіжу поверхню слід посипати піском або сухим кварцом з розміром зерна 0,4-1 мм).
У будь-якому випадку необхідно вивчити відповідні технічні карти для правильного використання зазначених продуктів.

ПРОПОРЦІЯ ЗМІШУВАННЯ

Продукт готовий до використання і не вимагає змішування.
Однак, після відкриття ємності рекомендується короткочасно перемішати суміш, навіть вручну за допомогою кельми або сталевого шпателя.

НАНЕСЕННЯ

Продукт наноситься в один шар безпосередньо на оброблювану основу за допомогою валика з довгим ворсом.

Під час нанесення переконайтеся, що продукт рівномірно розподілений по поверхні.

Після висихання (близько 4 годин при температурі +23°C) продукт повністю сухий і характеризується шорсткою поверхнею, яка полегшує нанесення цементних продуктів, забезпечуючи високий ступінь адгезії. У разі нанесення у важких умовах, коли необхідно створити посилений і повністю однорідний шар, можна нанести продукт за допомогою шпателя з ПВХ із закругленими краями (арт. 203A0001), втопивши стійку до лугу армуючу сітку зі скловолокна з розміром комірки 2x2 мм - щільність: 75 г/м² (арт. RTRN0050).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C
- Оскільки це продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. При перевезенні і зберіганні упаковки на складі переконайтеся, що температура не нижче +5°C, щоб не погіршити якість продукту
- Не додавайте вапно, цемент або інші матеріали, сторонні для продукту
- Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до висхідної капілярної вологості
- У спекотному кліматі зберігайте упаковку продукту в прохолодному і захищеному від сонця місці перед використанням
- Не використовуйте продукт для укладання кераміки на поверхні, що знаходяться в постійному контакті з водою, наприклад, ванни, басейни тощо.
- Щоб правильно визначити клей, відповідний для необхідного типу застосування, рекомендується звернутися до документа "синоптичні таблиці для вибору клеїв"
- У разі застосування на зовнішніх стінах, враховуючи безліч випадків, заздалегідь проконсультуйтеся у відділі технічної підтримки компанії Літокол Плюс
- Не використовуйте продукт для нанесень, не вказаних у цій технічній карті продукту
- У сумнівних випадках проконсультуйтеся з відділом технічної підтримки компанії Літокол Плюс

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Див. паспорт безпеки продукту, доступний за запитом.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

#Сертифікована підготовка гладких, щільних і не абсорбуючих основ перед укладанням шпаклювальних, вирівнювальних, самовирівнювальних і рідких розчинів здійснюється за допомогою однокомпонентного підсилювача адгезії типу Prepara Fondo EVO компанії Litokol S.p.A..

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Густа рідина
Колір	Сірий
Питома вага	1,50 кг/дм ³
pH	8,7 - 9,7
В'язкість за Брукфільдом (SP 6 - 20 об/хв)	20.000 - 30.000 МПа ^с
Твердий залишок	70%
Митний код	32091000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці. Боїться морозу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Пропорція змішування	Продукт готовий до використання і не вимагає змішування.
Товщина	<1 мм
Нанесення	Валик з довгими ворсом, шпатель з ПВХ із закругленими краями
Дозволені температури застосування	Від +5°C до +35°C
Час висихання та початок неінтенсивного пішогодного руху	Нанесення валиком: 2 години
Час очікування для нанесення цементних продуктів	Нанесення валиком: 4 години
Час висихання	Нанесення шпателем: 6 годин
Час очікування для нанесення цементних продуктів	Нанесення шпателем: 24 години
Робоча температура	Від -20°C до +80°C
Очищення обладнання	З водою для свіжого продукту. Механічно до затверділого продукту.
Витрата	Нанесення валиком: 150-200 г/м ²
Витрата	Нанесення шпателем з сіткою 2x2 мм - щільність 75 г: 0,8 кг/м ²

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вологостійкість	Прекрасна
Стійкість до старіння	Прекрасна
Гнучкість	Хороша

ПРИМІТКИ

Збір даних при +23°C, 50% В.В. і відсутності вентиляції. Вони можуть відрізнятись в залежності від конкретних умов будівництва.

Картка **п. 537**
Редакція **п. 2**
Дата: **Жовтень 2021**

Інформація та приписи, наведені в цьому технічному паспорті, відповідають нашому найкращому досвіду. Не маючи можливості безпосередньо впливати на умови будівельних майданчиків і виконання робіт, вони є загальними вказівками, які жодним чином не зобов'язують нашу компанію. Тому ми рекомендуємо виконати попередню пробу для того, щоб перевірити придатність продукту для передбачуваного використання, в будь-якому випадку, ті, хто має намір використовувати його, повинні визначити, чи підходить він для передбачуваного використання чи ні, і він бере на себе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

ТОВ «Літокол Плюс»
м. Київ, Україна
вул. Маричанська, 18
тел. (044) 258-78-96
ufficio@litokol.kiev.ua
www.litokol.ua

