



## Neocryl Sport Flex (Special)

### Сфера застосування

**Neocryl Sport Flex** використовується в якості фінішного покриття на тенісних кортах, спортивних та ігрових майданчиках.

### Характеристики та переваги

**Neocryl sport flex** однокомпонентне полімерно-модифіковане покриття на водній основі та акрилових смол для зовнішнього застосування. Відмінна адгезія до асфальту, цементно-піщаних розчинів та бетону, а також цегляних стін. Захищає поверхню від зносу, несприятливих погодних умов, таким чином продовжуючи термін служби поверхні. Продукт має широку кольорову гамму. Економічно вигідний і дуже простий у застосуванні.

### Технічні характеристики

**Neocryl sport flex** застосовується як антиковзаюче покриття на ігрових майданчиках. Кортах, пішохідних доріжках. Для нанесення дорожньої розмітки.

**Спеціальне покриття на основі акрилових смол**

Густина (EN ISO 2811,01)

1,20 ± 0,03 г/см<sup>3</sup>

Витрата

250-330 гр/м<sup>2</sup> на два шари (в залежності від поглинаючої здатності основи та її шорховатості)

Час висихання (25°C)

1 година

Наступний шар наноситься (25°C)

Біля 3 годин (низькі температури і висока вологість повітря подовжують час висихання) > 8°C

Температура при нанесенні

через 5 - 6 днів

Остаточне затвердіння (25 ° C)

### Інструкції по застосуванню

**Вимоги в залежності від типу поверхні:**

**Новий асфальт:** Поверхня повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та бруду.

**Новий цементно-піщаний розчин або бетон:** Поверхня повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та бруду.

**Покриття, що були у використанні:** Поверхня повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та бруду. Рекомендується промити водою під високим тиском.

**Нанесення:** Після належної підготовки основи, використати емульсію Revinex® в якості ґрунтівки, в один шар.

Розбавити водою в співвідношенні Revinex®:вода 1:4.

Розчин ретельно перемішати за допомогою



низькообертового міксеру на протязі 3 хвилин. Наносити щіткою, валиком або механізованим способом.

**Для пористих поверхонь:** Розбавити водою на 25% для першого шару і 25% для другого.

**Для непористих поверхонь:** Розбавити водою на 20-25% для першого шару і 10- 15% для другого.

Розведення фарби відіграє важливу роль, оскільки воно забезпечує хорошу адгезію продукту і зберігає наявність пор.

## Особливості застосування

- Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості (наприклад, висока вологість або дощ), або при температурі нижче 8°C
- Не можна використовувати продукт на дуже еластичних основах, так як ризик відлущування фарби, в цьому випадку, дуже високий.

## Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

## Колір

Теракотовий, зелений, білий і індивідуальні кольори і відтінки.

## Упаковка

Пластикові відра по 5кг, 15 кг

Информация, представленная в этом техническом паспорте, относительно использования и применения продукта, основана на опыте и знаниях

NEOTEX ® SA. Он предлагается в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальные решения. Однако как поставщик

NEOTEX ® SA не контролирует фактическое использование продукта и поэтому не может нести ответственность за результаты его использования. Как результат постоянного технического развития, наши клиенты должны уточнить в нашем техническом отделе, не были ли внесены изменения в настоящий технический паспорт. более свежая редакция.

NEOTEX SA

вул. В. Мойра, а / с 2315

GR 19600 Industrial Area Mandra, Афіни, Греція