



PTFE SPRAY

Дата: 22/05/15

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:

Основа	суміш мінеральних масел і PTFE
Консистенція	рідина
Щільність	0,823 г/мл
В'язкість (20°C)	210 сСт
В'язкість (100°C)	18.5 мПа.с
Стійкість до змивання (80°C)	2,09 %
Тест чотирьохкульковим методом EP – test IP-239	2000 кг
Температура займання	270°C
Рівень pH	нейтральний
Термостійкість	від -50°C до +250°C
Розчинність у воді	нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	80%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:

Проникно-змащуючий препарат, що містить PTFE [Teflon®] для застосування на металевих і штучних елементах. Діє відштовхуюче на воду і пил, продовжуючи термін дії оброблених елементів. Призначений для зниження тертя під час роботи елементів, що піддаються тривалим високим механічним навантаженням в широкому діапазоні температур (від -50°C до +250°C). Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу). Можна використовувати всередині і зовні приміщень.

Області застосовування:

- Довгостроковий захист від тертя рухомих механічних систем: ланцюгів, зубчастих коліс, роликів, передач, ковзаючих рейок, петель, замків і т.д.;
- Захист від корозії, вологи, багатьох агресивних хімікатів і забруднення металевих, пластмасових та гумових елементів;
- Усунення скрипу, мастило механічних систем в місцях, де не можна застосовувати звичайні мастила через забруднення поверхні.

Колір:

Біло-жовтий.

Упаковка:

Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

Зберігання:

3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:

- Ретельно струснути аерозольний балон перед застосуванням
- Поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу і бруду
- Змащення: розпилювати спрей на відстані 25 см від оброблюваних елементів
- Найкращий результат можна досягнути, наносячи препарат на елементи, що рухаються
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001:2000.

Рекомендації з безпеки:

Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей