



24A

Суперклей для плитки

Сторінки: 1 из 1

Технічні дані:

Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Сушка
Щільність	1,58 г/см ³
Відкритий час	Близько 15 хв (при 20 °C і відн. вологості 65%)
Час затвердіння	Близько 24 год (при 20 °C і відн. вологості 65%)
Адгезійна міцність (DIN 18156)	Близько 2,96 Н/мм ²
Термостійкість	Від -20 °C до +70 °C (повністю затверділий)
Розхід:	1000-1500 г/м ²

Опис продукту:

Клей 24A - готовий до використання, без розчинників, еластичний водостійкий клей з високою силою з'єднання. Відмінна адгезія до бетону, каменю, дерева, кераміки, скла.

Сфери застосування:

Приклеювання настиінних і підлогових керамічних плиток до типових будівельних субстратів: бетону, штукатурки, гіпсо-картонових плит, ДСП, MDF, HDF і т.д.

Приклеювання глазурі і теракоти до старих плиток.

Рекомендується застосовувати в кухнях, ванних кімнатах, а також при підлоговому опаленні.

Не використовувати для вирівнювання поверхонь.

Упаковка:

Упаковка: картридж 310 мл, коробка 1 кг, відра 5 кг і 15 кг.

Зберігання:

24 місяці в оригінальній, не відкритій упаковці, в сухому місці, при температурі від + 5 до 25 °C. Обережати від морозу.

Інструкція із застосування:

Поверхню очистити від пилу та бруду.

Поглинаючі поверхні заґрунтувати.

Клей наносити шпателем з зубцями 4-5 мм на поверхню, на яку можна покласти плитку протягом 10 хвилин.

Фуґи можна накладати після 24 годин (при накладанні плитки на плитки після 48 годин).

Температура нанесення від + 5 до + 30 °C.

Очищення: не затверділий клей може бути видалений з інструментів і матеріалів за допомогою води.

Заходи безпеки:

Дотримуватися звичайних правил безпеки гігієни. Працювати в захисних рукавичках.

Норми та сертифікати:

Продукт виробляється компанією Soudal NV, Бельгія, згідно з нормами ISO 9002.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05

www.soudal.ua, www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua