

CapaLatex 2

Глибоко-матова, ультратонка стійка до миття універсальна інтер'єрна фарба для гладких поверхонь стін та стель в середині приміщень.



Опис продукту

Вступ	для створення ультратонких та гладких внутрішніх покриттів стін та стель, що потребують періодичного очищення. Завдяки легкому нанесенню без стиків ідеально підходить для швидкого ремонту.
Сфера застосування	може застосовуватись у всіх житлових та офісних приміщеннях з помірними експлуатаційними навантаженнями.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • екологічна • водорозчинна • з високою покривною здатністю • з високим ступем білизни • паропроникна • легка у застосуванні • з комфортним нанесенням без стиків • ультратонка та стійка до миття
В'язуче	дисперсія синтетичної смоли
Упаковка/Розмір тари	База 1: 2,5 л; 10 л.
Колірні відтінки	<p>База 1 - може застосовуватись без тонування.</p> <p>CapaLatex 2 База 1 використовується білою або після тонування у найпопулярніші відтінки з кольорних колекцій CaparolColor, Caparol 3D-System PLUS, NCS, Panorama, RAL та інших. Після тонування рекомендовано перевірити відтінок тестовим нанесенням. На дотичних поверхнях необхідно застосовувати фарбу однієї виробничої партії (див.штамп на упаковці). А при використанні тонованого матеріалу на великих площах рекомендовано перемішати увесь об'єм матеріалу для виконання робіт задля запобігання розбіжностей у кольорі.</p>
Ступінь глянцею	Глибоко-матова
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі без прямих сонячних променів.
Технічна характеристика	<p>Технічні параметри згідно DINEN 13 300: При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних.</p>



- Вологе витирання: 2 клас стійкості до вологого стирання згідно з DIN EN 13 300, що відповідає "Стійка до стирання" згідно з DIN 53 778
- Коефіцієнт контрастності: 2 клас покривної здатності при витраті 9 м²/л або 110 мл/м²
- Максимальна величина зерна: дрібне (< 100 μm)
- Щільність: бл. 1,46 г/см³

Застосування

Вступ	основи повинні бути міцними, чистими, сухими та без розділяючих речовин.
Придатні основи	мінеральні штукатурки та шпаклівки, бетон, цегла, дисперсійні шпаклівки та фарби, шпалери під фарбування.
Підготовка основи	<p>Штукатурки розчинних груп Р II і Р III: Міцні штукатурки з низькою або нормальною погінаючою здатністю перед фарбуються заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення. На пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься ґрунтовка з акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.</p> <p>Гіпсові і готові штукатурки груп Р IV і Р V: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар ґрунту глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Гіпсові будівельні панелі: панелі з високою поглинаючою здатністю заґрунтувати ґрунтом з акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести ремінералізований адгезивний ґрунт Caparol Haftgrund EG або адгезивний ґрунт Caparol Samtgrund.</p> <p>Гіпсокартонні панелі: зашлифувати нерівності шпаклівки. Місця шлифування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати ізолюючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.</p> <p>Бетон: видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.</p> <p>Газобетон: покриття ґрунтувати матеріалом Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.</p> <p>Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: фарбувати без попередньої підготовки.</p> <p>Покриття зі здатністю до навантажень: матові або поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю фарбувати без попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG. На гладкі поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю наносити ґрунтувальний шар Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.</p> <p>Покриття з поганою здатністю до навантажень: покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають слбку здатність до навантажень, необхідно видалити. Покриття з мінеральних фарб, що мають погану здатність до навантажень механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Покриття клейовими фарбами: змити до самої основи. Заґрунтувати ґрунтом глиюкого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: фарбувати без попередньої підготовки.</p> <p>Шпалери, що німічно тримаються: видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Поверхні, уражені цвілью: видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Saratop і дати їм добре просохнути. Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно уражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.</p> <p>Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck. Деревина та дерев'яні матеріали: фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capasyl або фарбою для дерева Capadur Color.</p> <p>Усунення дрібних дефектів: після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою Caparol Glattspachtel відповідно до вимог TI, i, за необхідності, додатково заґрунтувати.</p>
Підготовка матеріалу	після тонування та перед нанесенням фарбу ретельно перемішати.
Метод нанесення	наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення.
	<p>Безповітряне нанесення: Кут напилення: 50° Форсунка: 0,013-0,017" ' </p>

	Тиск: 140-180 бар
Розбавлення	фарбу, за необхідності, розбавити водою максимум до 5% для першого шару.
Структура покриття	Фінішний шар наносити без розбавлення. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ґрунтувальне покриття: Caparol OptiSilan Tiefgrund, Caparol Tiefgrund TB або Capasol RapidGrund. ■ Проміжне покриття: Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або CapaLatex 2 розведений водою до 5%. ■ Фінішне покриття: CapaLatex 2 без розбавлення в 1 або 2 шари.
Витрата	прибл. 110 мл/м ² на 1 шар на гладких поверхнях. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.
Умови застосування	Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті. Мінімальна температура при нанесенні та висиханні: вище +5 ° C для основи, продукту та оточуючого середовища.
Період очікування	за температури + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин поверхня висихає і готова до подальшої обробки.
Період висихання	фінішний шар висихає через 12 годин. Поверхня повністю висихає і здатна нести експлуатаційні навантаження приблизно через 28 діб. За більш низьких температур і більш високій вологості час висихання суттєво збільшується.
Інструменти	пензель, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	робочі інструменти після використання одразу промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути видимих стиків необхідно працювати в техніці «мокре по мокрому». Не наносити продукт під прямими сонячними променями або на нагрітих сонцем поверхнях та при високій відносній вологості. Не застосовувати на горизонтальних поверхнях, що піддаються впливу вологи. Не наносити на вапняні основи та легкі штукатурки/шпаклівки. Не наносити на непридатні або не заґрунтовані відповідно до вимог цього ТІ поверхні.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	під час нанесення та висихання продукту забезпечити належну вентиляцію приміщення. Уникати пройму їжі, напоїв та паління під час роботи з продуктом. Використовувати засоби індивідуального захисту. При потраплянні продукту в очі або на шкіру негайно ретельно промити їх водою.
Зверніть увагу (Станом на момент готові друку)	зберігати у місцях недоступних для дітей. У разі необхідності медичної допомоги будьте показати етикетку або упаковку продукту. Увага! При розпиленні можуть виникати небезпечні, проникні для легень мікро-краплі. Не вдихати аерозольний туман. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.
Утилізація	на вторинну переробку можна здавати тільки порожню та чисту упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані в пунктах прийому відходів лако-фарбової промисловості. Висохлі та затверділі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи
Граничне значення для вмісту г/л з ЛОС для країн ЄС	максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 2021 року та 30 г/л з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті < 30 г/л.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	дисперсія синтетичної смоли, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти, аддитиви. Містить 2-метилізотіазол-3(2H)-он та 1,2-безізотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічну реакцію.