

CapaLatex 4

Матова, стійка до миття ультратонка інтер'єрна фарба для створення міцних покриттів на гладких або фактурних основах в середині приміщень.



Опис продукту

Вступ	для створення ультратонких та міцних покриттів на гладких або фактурних основах. Завдяки надлегкому нанесенню та подовженому відкритому часу роботи фарба легко розподіляється по поверхні та не залишає полос.
Сфера застосування	може застосовуватись в усіх житлових та офісних приміщеннях з нормальним рівнем експлуатаційного навантаження та у місцях загального користування.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • екологічна • водорозчинна • з високою покривною здатністю • з високим ступем білизни • паропроникна • легка у застосуванні • оптимізована для безповітряного нанесення AIRFIX • ультратонка та стійка до миття
В'язуче	дисперсія синтетичної смоли
Упаковка/Розмір тари	База 1: 2,5 л; 10 л, 15 л. База 3: 2,35 л; 9,4 л.
Колірні відтінки	<p>База 1 - може застосовуватись без тонування. База 3 - застосовується тільки після тонування.</p> <p>CapaLatex 4 База 1 використовується білою або після тонування у найпопулярніші відтінки з кольорних колекцій CaparolColor, Caparol 3D-System PLUS, NCS, Panorama, RAL та інших. Після тонування рекомендовано перевірити відтінок тестовим нанесенням.</p> <p>CapaLatex 4 База 3 використовується після тонування тмашинним способом в системі ColorExpress у найпопулярніші відтінки з кольорних колекцій CaparolColor, Caparol 3D-System PLUS, NCS, Panorama, RAL та інших. Інтенсивні і чисті кольорні відтінки, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. володіють меншою покривною здатністю. Для отримання інтенсивних та яскравих кольорів рекомендовано наносити проміжне покриття CapaLatex 4 База 1 затонованою у наблизений до фінішного пастельні відтінок. Може знадобитись додатковий шар покриття.</p> <p>На дотичних поверхнях необхідно застосовувати фарбу однієї виробничої партії (див.штамп на упаковці). На великих площах рекомендовано перемішувати увесь об'єм матеріалу необхідний для виконання робіт задля запобігання розбіжностей у кольорі.</p>
Ступінь глянцею	матова
Зберігання	в прохолодному місці, але не на морозі без прямих сонячних променів.



Технічна характеристика

Технічні параметри згідно DINEN 13 300:

При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних.

- Вологе витирання: 1 клас стійкості до вологого стирання згідно з DIN EN 13 300, що відповідає "Стійка до стирання" згідно з DIN 53 778
- Коефіцієнт контрастності: 2 клас покривної здатності при витраті 9 м²/л або 110 мл/м²
- Максимальна величина зерна: дрібне (< 100 μm)
- Щільність: бл. 1,38 г/см³

Застосування

Вступ	основи повинні бути міцними, чистими, сухими та без розділяючих речовин.
Придатні основи	мінеральні штукатурки та шпаклівки, бетон, цегла, дисперсійні шпаклівки та фарби, шпалери під фарбування.
Підготовка основи	<p>Штукатурки розчинних груп Р II і Р III: Міцні штукатурки з низькою або нормальною погинаючою здатністю перед фарбуються заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення. На великопористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься ґрунтовка з акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.</p> <p>Гіпсові і готові штукатурки груп Р IV і Р V: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар ґрунту глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Гіпсові будівельні панелі: панелі з високою поглинаючою здатністю заґрунтувати ґрунтом з акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести ремінералізований адгезивний ґрунт Caparol Haftgrund EG або адгезивний ґрунт Caparol Samtgrund.</p> <p>Гіпсокартонні панелі: зашлифувати нерівності шпаклівки. Місця шлифування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати ізолюючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.</p> <p>Бетон: видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.</p> <p>Газобетон: покриття ґрунтувати матеріалом Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.</p> <p>Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: фарбувати без попередньої підготовки.</p> <p>Покриття зі здатністю до навантажень: матові або поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю фарбувати без попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG. На гладкі поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю нанести ґрунтувальний шар Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.</p> <p>Покриття з поганою здатністю до навантажень: покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають слабку здатність до навантажень, необхідно видалити. Покриття з мінеральних фарб, що мають погану здатність до навантажень механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Покриття клейовими фарбами: змити до самої основи. Заґрунтувати ґрунтом глиюкого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: фарбувати без попередньої підготовки.</p> <p>Шпалери, що німічно тримаються: видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Поверхні, уражені цвілью: видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Saratop і дати їм добре просохнути. Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно уражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.</p> <p>Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck. Деревина та дерев'яні матеріали: фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capasyl або фарбою для дерева Capadur Color.</p> <p>Усунення дрібних дефектів: після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою Caparol Glattspachtel відповідно до вимог TI, i, за необхідності, додатково заґрунтувати.</p>
Підготовка матеріалу	після тонування та перед нанесенням фарбу ретельно перемішати.
Метод нанесення	наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення. Безповітряне напilenня:

