

Caparol Samtex 3

Глибокоматова, стійка до миття латексна фарба для гладких поверхонь всередині приміщень, без розчинників та пластифікаторів.



Опис продукту

Вступ	Для створення гладких, стійких до миття, зберігаючих структуру покриттів всередині приміщень з елегантною, глибоко-матовою поверхнею. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер, добре підкреслює структуру глибоким матовим ефектом. Фарба без шкідливих емісій і без розчинників, а також ні при обробці, ні при висиханні фарби не виділяються речовини, шкідливі для здоров'я.
Сфера застосування	В школах, дитячих садках, в офісних приміщеннях, ресторанах, медичних установах, холах.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ водорозчинна, екологічна, з мінімальним запахом ■ без розчинників та пластифікаторів (E.L.F.) ■ чудова покривна здатність ■ паропроникна ■ легка у застосуванні
В'язуче	Дисперсія штучної смоли
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л ■ Прозора база 2 та 3 після тонування: 2,5 л; 5 л; 10 л
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (біла) може застосовуватись без тонування. ■ Бази 2 та 3 (прозорі) застосовуються тільки в тонованому вигляді <p>Caparol Samtex 3 База 1 допускає самостійне тонування шляхом додавання тонувальних фарб CaparolColor або AVA. При самостійному тонуванні, щоб уникнути розбіжностей колірного тону необхідно змішати всю фарбу. При замовленні фарб одного колірного тону в кількості 100 л і більше, фарби тонуються на заводі.</p> <p>Caparol Samtex 3 тонується машинним способом по системі ColorExpress в усі тони з колірних колекцій CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL та багатьох інших, відомих на ринку колірних колекцій. Інтенсивні і чисті колірні відтінки, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. володіють меншою здатністю покриття. Рекомендується проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку на базі пігментованої білої фарби (база 1). Може знадобитися друге заключне покриття.</p> <p>При темних відтінках при механічному навантаженні можуть виникнути світлі смуги. Ми рекомендуємо для ділянок, що зазнають навантаження, пофарбованих у інтенсивні відтінки, застосовувати продукти, що витримують більші навантаження, наприклад, Caparol Samtex 20 або Caparol LatexSatin 20.</p>
Ступінь глянце	Глибоко-матова
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі



Технічна характеристика

- Вологе витирання: Клас 2, що відповідає «Стійка до стирання» згідно з DIN 53 778.
- Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність Клас 3 при витраті 7,5 м²/л або прибл. 130 мл/м².
- Максимальна величина зерна: <100 мкм
- Щільність: Бл. 1,5 г/см³

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп Р II і Р III: Міцні штукатурки зі здатністю вбирання фарбуються без їх попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься ґрунтовка з акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або Caparol RapidGrund.

Гіпсові і готові штукатурки груп Р IV і Р V: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар глибокого ґрунту марки Caparol Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі: Поглинаючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund.

Гіпсокартонні панелі: Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Caparol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.

Газобетон: Покриття ґрунтувальним матеріалом Caparol, розведеним водою в пропорції 1: 3.

Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття з хорошою несучою здатністю: Матові, слабо поглинаючі поверхні обробляти без попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. На слабо поглинаючі вологу, гладкі поверхні нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol Caparol OptiSilan Tiefgrund або Caparol RapidGrund.

Покриття з поганою здатністю до навантажень: Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану несучу здатність, необхідно видалити. Погано несучі покриття з мінеральних фарб механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами: Змити до самої основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB.

Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбувати без попередньої підготовки.

Неміцні шпалери: Видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом Caparol Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті цвілью: Видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Caparol і дати їм добре просохнути, ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести заключне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.

Деревина та дерев'яні матеріали: Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Caparol або фарбою для дерева Caparol Color.

Усунення дрібних дефектів: Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою марки Akkordspachtel відповідно до інструкцій з їх застосування, і при необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення

Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного розпилення.

Безповітряне розпилення:

Кут напилання: 50°

Форсунка: 0,017-0,021"

Тиск: 180-200 бар для викоефективних форсунок.

Робочі інструменти промити водою відразу після застосування.

Структура покриття

■ **ґрунтувальне і проміжне покриття:** Caparol Samtgrund або Caparol Samtex 3, розведеною водою максимум на 10%.

■ **Фінішне покриття:** Caparol Samtex 3, за необхідності розведеною водою максимум на 3%.

Витрата Прибл. 130 мл/м² на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.

Умови застосування	Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті. Мінімальна температурна межа при обробці і висиханні: температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° С.
Період висихання	При + 20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки, після 24 годин стійка до дощу. Висихає і здатна нести навантаження приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.
Інструменти	Щітки, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок тонування можливі відхилення вихідних технічних даних.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання бризків фарби. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ретельно промити водою. Не вдихати аерозольний туман утворений при розпиленні. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, висушли залишки матеріалу можуть бути утилізовані як висушли фарби або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. A/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. A/a) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консервант.