

PANTOLAC

Описание	Эмаль на основе алкидной смолы для металлических поверхностей. Обладает отличным блеском, простотой нанесения, устойчивостью к пожелтению и цветостойкостью, а также обеспечивает антикоррозионную защиту. Идеально наносить с помощью кисти или валика, так как создает идеальное выравнивание.	
Техническая информация	Цвет	Черный, Белый, Зеленый, Синий, Серый, Терракота, Коричневый, Красный, Желтый.
	Блеск	Глянцевый
	Сухой остаток	50-52% по объему (в зависимости от оттенка)
	Плотность	1,15±(0,10) кг/литр
	Теоретический расход	9-10 м ² /литр (50 мкм)
	Содержание ЛОС	Максимальное содержание в готовом к применению продукте (+10% растворителя): 495 г/литр Норма ЕС (2010):500г/литр Подкатегория i -Однокомпонентные функциональные покрытия. Тип- OP.
Время сушки (25°С)	На ощупь	2-3 ч. (50мкм - 25°С)
	Высыхание	8-12 ч. (50мкм -25°С)
	Полная полимеризация	96 ч. (50мкм -25°С)
	<i>(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры).</i>	
Нанесение	Не покрывать двухкомпонентной краской. Метод нанесения: Кистью или валиком после разбавления на 10% растворителем 1124. Распылителем (диаметр сопла: 1,8-2,2 давление: 3-5 бар) после разбавления на 10% растворителем 1015.	
	Рекомендуемая толщина пленки	50-75 мкм
	Наносить при температуре	5-40°С
	Растворители	1015-1124 Выбор подходящего растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
Хранение	До 12 месяцев. в сухом прохладном месте при температуре 5°С-30°С	
Безопасность	Ознакомьтесь с паспортом безопасности . Предоставляется по запросу.	

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.