

560 POOL PAINT

Описание	Однокомпонентная краска для бассейнов на основе синтетических смол хлоркаучука устойчива к воздействию хлора и ультрафиолета. Подходит для цементных бассейнов, фонтанов, стен и т.п. Не содержит вредных и токсичных добавок.	
Техническая информация	Цвет	Голубой, широкая цветовая палитра
	Глянец	Полуматовая
	Сухой остаток	60% по весу
	Плотность	1,24 кг/л
	Теоретический расход	8-10 м ² /л
	Содержание ЛОС	465 г/л
		Максимальное содержание в готовом к применению продукте (+10% растворителя): 499 г/л
		Нормы ЕС (2010): 500г/л
		Подкатегория: i-однокомпонентное функциональное покрытие, покрытие для бетонных полов, Тип - OP
Время Сушки (25°C)	Высыхание от пыли	10 мин (30мкм)
	Высыхание на ощупь	30 мин (30мкм)
	Межслойная выдержка	5 ч (30мкм)
	Полная полимеризация	72 ч (30мкм)
	ВНИМАНИЕ: Перед заполнением бассейна водой и добавлением хлора, должно пройти как минимум 10 дней для полного высыхания покрытия. (Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры)	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, обезжирена, очищена от грязи и пыли. Рекомендуется обработка поверхности эпоксидной грунтовкой 850 A+B или грунтовкой на основе растворителя 2000 с последующим окрашиванием поверхности краской через 12-36 ч после грунтования.	
Нанесение	Наносится в один или два слоя непосредственно на бетонную поверхность. Уход за покрытием: перекрасить через 2-3 года, не требуется удаления старого покрытия. Не покрывать двухкомпонентными покрытиями. Методы нанесения: кистью, валиком, распылителем – разбавить на 10 % растворителем	
	Рекомендуемая толщина пленки	30-50мкм
	Наносить при температуре	5-40°C
	Растворители	1120-1131-1015 Выбор подходящего растворителя зависит от метода нанесения, показателей температуры и влажности. Для оптимального выбора растворителя просьба связаться с представителем технического отдела нашей компании.
Хранение	До 12 мес. В сухом и прохладном месте (при 5-40°C).	
Безопасность	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Предоставляется по запросу.	

Настоящий технический паспорт отменяет и заменяет все предыдущие версии.

Вся указанная в данном техническом паспорте информация, рекомендации, инструкции и технические характеристики представляют собой результаты испытаний проведенных под контролем, либо в специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или лицом, работающим с данным продуктом.