



Mattlatex

Фарба дисперсійна

біла
для внутрішніх робіт
стійка до стирання
економічна

Застосування та характеристика

Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Утворює покриття з високою адгезією та здатністю до вологої очистки. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покриттів, шпалер.

Склад

Акрилова дисперсія, титандіоксид, наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/a, згідно директиви ЄС становить 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

Розчинник

Вода

Основа

Повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття слід старанно видалити. Нерівності та тріщини вирівняти фінішною шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Інтенсивно вбираючі і осипаючі оштукатурені поверхні обробити ґрунтовкою торговельної марки MGF. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Фарба наноситься на поверхню щіткою, валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 2 шари.

1 шар - фарбу рекомендується розбавити щонайбільше 10% води.

2 шар. фарбу по можливості не розбавляти.

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2мм.

При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо на незначних площах використовувати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розбавити водою на 3%. При значних площах нанесення раціональніше використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. Фарбу в цьому випадку можна не розбавляти.

Витрата 175-200 гр/м². Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Для збільшення стійкості поверхні до ушкоджень мікроорганізмами додати у фарбу антиплісняву домішку düfa Schimmelstop і ретельно перемішати.

Час висихання кожного шару 1-2 години при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. Нанесення виконувати при температурі не нижче +5°C і відносній вологості повітря не вище 80%. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт..

Колерування

Можливе барвником düfa Vollton- und Abtonfarbe D230, а також машинним колеруванням по системі SELEKT.

Фасовка

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці 24 місяці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3 - 31158382 – 005 –2003
СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7б
тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M100

14 кг – 80м²

7 кг – 40м²

3,5 кг – 20 м²

1,4 кг – 8 м²

1.08.2017