

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

2 08.12.2020

Страница 1 из 2

Антисептик для древесины для обливного покрытия / окунания

ТЕКНОЛ АКВА 1412-02 — промышленный консервант для древесины на водной основе для новой необработанной древесины, предназначенной для наружных работ, таких как окна и двери.

Продукт защищает деревянную поверхность и обработанный участок от дереворазрушающих грибков и дереворазрушающих насекомых и удовлетворяет эксплуатационным требованиям EN 599-1. Кроме того, древесина становится более стабильной. Древесина, обработанная поверхностным способом, должна пройти аддитивную обработку защитным покрытием, если ожидается применение класса использования ЗА.

ТЕКНОЛ АКВА 1412-02 сводит к минимуму пятнистость при последующей обработке полупрозрачной поверхности.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Связующее:	Синтетическое связующее
Твердое содержание:	прибл. 8 % масс./масс.
Фунгициды:	0,9 % пропиконазол 0,3 % тебуконазол 0,3 % 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат 0,06 % циперметрин
Летучие органические соединения (ЛОС):	См. паспорт безопасности.
Теоретический расход:	Может варьироваться в зависимости от качества древесины и способа нанесения.

**ДЕТАЛИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предварительная обработка:	Древесина должна быть чистой, без древесной пыли и загрязнений. Влажность древесины должна быть ок. 13 % и не должен превышать 15 %.	
Приложение:	Наносится обливом или окунанием.	
Условия применения:	Продукт поставляется готовым к использованию. Хорошо перемешайте продукт перед использованием.	
	Из-за испарения содержание твердого вещества в жидкости необходимо регулярно регулировать водой. Эта корректировка основана на измеренном твердом веществе жидкости в системе.	
	Оптимальная температура продуктов и окружающей среды:	18-22°C
	Оптимальная относительная влажность воздуха:	прибл. 50 %
Объем заявки:	50 г/м <sup>2</sup>	
Лечение системы:	Обработанные детали всегда должны быть защищены верхним покрытием, прежде чем они будут подвергаться воздействию погодных условий.	
Время сушки:	Определено при 20 °C и относительной влажности 50 %:	
	Сухой для обработки:	1-2 часа
	Высушить до повторного покрытия:	3-4 часа
	Время сушки можно сократить, используя специальные сушильные системы для принудительной сушки. Время сушки является приблизительным и может варьироваться в зависимости от качества древесины, температуры, влажности и вентиляции.	
Очистка:	Оборудование моется водой.	
<b>ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	См. паспорт безопасности.	

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Размер упаковки:

10, 20, 120 и 1000 л

Хранилище:

Продукт должен храниться при температуре от 5 °С до 25 °С. Срок годности в невскрытой таре: См. «Годен до» на этикетке. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Хранить отдельно от пищевых продуктов.