

№ по кат. 449

Sopro HE 449

Haftemulsion

Адгезионная эмульсия для шпаклевок

Дисперсия на базе синтетических смол для образования контактного слоя на минеральных основаниях под шпаклевочные массы и штукатурки, а также для улучшения строительных растворов.

- Применяется методом «свежее по свежему»
- Хорошая прилипаемость к основанию
- Для внутренних и наружных работ

Применение	В качестве контактного слоя или сцепляемого моста под шпаклевки Sopro NSM 550, FS 45, OFS 543, SoproDur HF-S 563, FAS 551, RS 462, AMT 468, SP 466, HPF 942 и под штукатурки из группы растворов Р II и Р III. Для облагораживания строительных растворов. Надо ознакомиться с техническими картами каждого продукта.
Основания	Минеральные, впитывающие основания: бетон (мин. 3 месячной выдержки), штукатурка, бетонные плиты, плиты из натурального камня и кладка из стандартных строительных материалов. Гладкие, невпитывающие основания: старая облицовка из керамических плиток, из мозаичного бетона, хорошо прилегающие к основанию слои масляной краски или лака для бетона, итп.
Пропорции смешивания	В качестве контактного слоя (вода:HE 449) Сильно впитывающие основания 3:1 Впитывающие основания 2:1 Невпитывающие основания - не разбавлять Для облагораживания штукатурки с набрызгом (вода:HE 449) 10:1 Для облагораживания растворов (вода:HE 449) Средняя нагрузка, зернистость >4 мм 3:1 Большая нагрузка, зернистость <4 мм 2:1 Экстремальная нагрузка 1:1
Расход в качестве контактного слоя	100-200 г/м ² , в зависимости от основания
Температура использования	от +5° С до макс. +30° С
Инструменты	Валик из шерсти, кисть
Очистка инструментов	Водой, сразу после работы,
Складирование	В оригинальной, закрытой упаковке, 24 мес. с даты производства. Защищать от мороза.

Упаковка	Ведро : 10 кг, 5 кг, банка 1 кг
Свойства	Эмульсия Sopro HE 449 это легкая в обработке дисперсия на базе синтетических смол. Улучшает адгезионные свойства материалов укладываемых на основание. Применяется методом «свежее по свежему»
Способ применения	Для создания контактного слоя эмульсию Sopro HE 449 смешать с водой в соответствующих пропорциях и наносить равномерно на основание. По истечении около 10-15 минут (макс. 30 минут), на свежий, липкий слой эмульсии нанести шпаклевочную массу или штукатурочный раствор. Эмульсия не должна совсем высохнуть. Время высыхания зависит от условий среды (температуры, влажности и течения воздуха, а также от впитываемости основания). Эмульсию применяемую для облагораживания растворов или штукатурки с набрызгом надо смешать с водой, а затем с облагораживанным продуктом.
Указания по безопасности	Предупредительные знаки: отсутствуют Опасные компоненты: отсутствуют Указания на опасность: отсутствуют Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей S 46 при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку Другие: Лист безопасности доступный по требованию пользователя ведущего профессиональную деятельность.

Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

Актуальная версия технической карты находится на сайте www.sopro.pl