

ТЕКНОЩИТ 4016 БАЗА Т

Масло для дерева на водной основе

TEKNOSHIELD 4016 BASE T, полупрозрачный продукт на водной основе, предназначенный, например, для обшивки и террасных досок из строганной и тонкопиленной древесины. Может использоваться на мягкой древесине. Может также использоваться на древесине, пропитанной прессованием.

Дает хорошо водоотталкивающую поверхность.

Перед использованием продукта необходимо связаться с производителем, чтобы проверить пригодность продукта для рассматриваемого объекта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Облицовочные доски, Террасная доска
Рекомендуемый субстрат	Хвойная древесина
Твердые вещества	прибл. 10% по объему
Летучие органические соединения (ЛОС)	прибл. 9 г/л (ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС) Предоставленное значение VOC является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться между отдельными продуктами, охватываемыми данным Техническим паспортом.
Теоретическая укрывистость	7-10 м ² /л Может варьироваться в зависимости от качества древесины и способа нанесения.
Цвета	Base T (полупрозрачные цвета).
Система тонирования	Текноколор;Текномикс
Разбавитель	Продукт поставляется готовым к использованию.
Хранилище	Температура хранения от +5°C до +30°C. Срок годности в не вскрытой таре: См. «Годен до» на этикетке. Хранить в плотно закрытой таре. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Не должен замерзнуть.
Упаковка	Доступен в различных стандартных размерах упаковки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и обеспыленной. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Способ применения	Распыление под низким давлением, погружение, кисть, щеточная машина

Условия применения

Тщательно перемешайте перед использованием.

Оптимальная температура для продуктов и окружающей среды: +18°C - +22°C. Оптимальная относительная влажность воздуха: прил. 50%.

Толщина пленки: макс. 100 г/м² -> 100 мкм во влажном состоянии.

Время сушки

+ 20°C / 50% относительной влажности

- сухой на ощупь

1-2 ч

- подходит для шлифования и покраски

2-3 ч

Время сушки можно сократить, используя специальные сушильные системы для принудительной сушки. Время сушки является приблизительным и может варьироваться в зависимости от качества древесины, температуры, влажности и вентиляции.

Уборка

Вода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Меры безопасности и предосторожности

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инструкции по обслуживанию

Поверхности, подверженные постоянным погодным нагрузкам и/или движению транспорта, должны обрабатываться как минимум один раз в год.

Приведенная выше информация является нормативной и основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Информация ни к чему не обязывает, и мы не можем нести ответственность за результаты, полученные в условиях работы, не зависящих от нас, и, следовательно, покупатель или пользователь не освобождается от обязанности проверять пригодность наших продуктов для конкретных средств и методов применения в реальных условиях. условия применения. Наша ответственность распространяется только на ущерб, вызванный непосредственно дефектами продукции, поставляемой Teknos. Этот продукт предназначен только для профессионального использования. Это означает, что пользователь обладает достаточными знаниями для правильного использования продукта в отношении технических аспектов и аспектов безопасности труда. Последние версии технических паспортов и паспортов безопасности Teknos доступны на нашей домашней странице www.teknos.com.