



## КАПОН

ПКВиУ: 20.30.12.0

сертификат ПЖ: НК/В/0660/03/2011

Стандарт: PN-C-81801:1997, Тип IV

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лак применяется для грунтования очищенных поверхностей предметов из дерева и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещений. **Каплун** используется в качестве грунтовки, предохраняющей древесину от потемнения, позволяющей сохранить ее естественный цвет, применяется под лаки, особенно полиуретановые.

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Представляет собой раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях с добавлением смолы и пластификаторов. Характеризуется коротким временем высыхания и хорошей текучестью.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Обычная вязкость, измеренная с помощью чашки Форда диаметром 4 мм.-70-100 сек
2. Плотность-0,8-0,9 г/см<sup>3</sup>
3. Время высыхания покрытия при темп.20<sup>о</sup>с шаг 1 - 20 мин.  
шаг 7 - 3 часа
4. Твердость покрытия не менее - 0,3

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**24 месяца

**УПАКОВКА:**1л, 5л, 10л, 20л.

**СОВЕТЫ:**Продукт содержит вредные для здоровья летучие вещества: ксилол, бутилацетат, этилацетат, изобутанол. Хранить в плотно закрытой таре. В закрытых помещениях использовать только при эффективной вентиляции. Держись подальше от детей.