

<b>Код продукту:</b> A6005916E	<b>Комерційна назва:</b> NATURPRIME 5916 E
<b>Опис:</b> Двокомпонентний акриловий ґрунт, який залишає натуральним колір деревини.	

### Властивості

<b>Основна область застосування</b>	Використовується для меблів і інтер'єрі. Залишає колір деревини максимально не змінним.
<b>Метод нанесення</b>	Розпилення.
<b>Термін придатності</b>	24 місяці.

### Властивості застосування

<b>Кількість нанесення</b>	130-150 г/м <sup>2</sup>	<b>В'язкість</b>	17" +/- 2" DIN 4
<b>Вертикальна стабільність</b>	100-120 г/м <sup>2</sup>	<b>Сухий залишок</b>	13 +/- 2%
<b>Каталізатор</b>	B410 5%	<b>Питома вага</b>	0,870 +/- 0,020 кг/л
<b>Розчинник</b>	P 730 40%	<b>Блиск</b>	-
<b>Час життя суміші</b>	8 год	<b>Ph</b>	-

### Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
<b>Від пилу</b>	10-15 хв	<b>Time for Flash Off</b>	-
<b>На відлип</b>	30 хв	<b>Час сушіння</b>	-
<b>Шліфування</b>	Не менше 4 год		
<b>Наступне покриття</b>	4-24 год	<b>Час охолодження</b>	-
<b>Штабелювання</b>	12 год		

### Рекомендації щодо нанесення

На деревину (дуб, бук, ясен, клен), нанести методом розпилення A6005916E - NATURPRIME 5916 E, у кількості 130-150 г/м<sup>2</sup>, каталізований 5% з CAT B 41 і 40% розчинник з P730 - DILUENTE POL. EXTRA.  
Принаймні через 4 години, але не пізніше ніж через 36 годин, шліфувати шліфувальним папером P240 і P400 і нанести шар прозорого фінішного покриття, рекомендований M900MAT - FO FI ACRILICO LONG LIFE MAT.

### Альтернативні затверджувачі

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-
-	-

### Альтернативний розчинник

--

<b>Примітки</b>	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

<b>Зберігання</b>	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---