



Область применения

- ✓ Стены
- ✓ Полы
- ✓ Влажные помещения
- ✓ Внутри помещений
- ✓ Снаружи помещений

Основание

- ✓ Стабильные
- ✓ Бетонные полы
- ✓ Бетонные элементы
- ✓ Элементы из легкого бетона
- ✓ Блоки из легкого бетона
- ✓ Оштукатуренные и шпаклеванные стены
- ✓ Гипсовая шпаклевка
- ✓ Цементная стяжка/наливной пол

Тип плитки

- ✓ Керамика
- ✓ Грес

3000 standardfix C1T

Высокоадгезивный, водо-морозостойкий, тонкослойный (2-10 мм) на цементной основе клей для укладки плитки на пол и стены внутри и снаружи помещений в сухих и влажных зонах на стабильные основания.

- Сниженное сползание облегчает облицовку
- Подходит для керамической плитки, грес и натурального камня
- Легок в применении

Подходит для стабильных оснований. Возраст стяжки должен быть не менее 28 дней.



Описание продукта

Порошкообразный, усиленный полимерами, водо-морозостойкий, серый клей для плитки на основе цемента.

Технические характеристики

Плотность:	1,45 кг/дм ³
Классификация товара согласно EN 12004:	C1T
Время применения:	около 6 часов
Время высыхания при 18°C для затирания швов/легкого передвижения:	18 – 24 часа
Полная готовность к нагрузке:	7 дней
Рекомендуемая рабочая температура:	10-25°C
Средний расход на стены:	2,5 кг/м ²
Средний расход на пол:	3,5 кг/м ²

Область применения

Для укладки керамической и клинкерной плитки, натурального камня, грес с водопоглощением более 1%, внутри и снаружи помещений, в сухих и влажных зонах. Из-за своего серого цвета 3000 standardfix не рекомендуется применять для укладки тонких плит, стеклянной мозаики, светлого мрамора и т.п., из-за риска просвечивания серого цвета клея.

Тип основания

Стабильные основания, оштукатуренная/шпаклеванная кирпичная кладка, блоки, элементы из легкого бетона, бетонные элементы с минимальным остатком усадки, движениями и деформацией.

Подготовка основания

Основание должно обладать несущей способностью, быть стабильным, без трещин, очищенным от пыли, жира (смазки) и цементного раствора, быть загрунтовано. Пыль следует убрать с помощью пылесоса, а жир масло и грязь - с помощью 7110 base cleaner.

Абсорбирующие основания должны быть загрунтованы с помощью 4180 primer, основание должно быть настолько сухим, чтобы 4180 primer могла абсорбироваться в поверхность, а во влажных помещениях основания должны быть гидроизолированы, согласно строительных рекомендаций компании mira.

Смешивание

25 кг порошка смешивается с 6,25 л чистой воды до однородной массы, без комочков и выдерживается в течении 5 мин и еще раз перемешивается после чего смесь готова к применению. Для смешивания, рекомендуется использовать миксер для клея. Порошок, вода и поверхность должны иметь рекомендуемую рабочую температуру.

Клей можно использовать в течение прим. 6 часов после смешивания. Не рекомендуется наносить клей на поверхность большую, чем можно покрыть плиткой до того, как на поверхности клея появится корочка.

3000 standardfix наносится на основание с помощью зубчатого шпателя: вначале распределяется по поверхности гладкой стороной шпателя, а затем разравнивается зубчатой стороной. Следуйте рекомендациям для корректного выбора размера зубьев шпателя в зависимости от типа плитки и основания. Плитка вдавливается (с продольным пошатыванием) на место во влажный клей.

Необходимо контролировать, чтобы тыльная сторона плитки была полностью покрыта клеем.

На участках площадью свыше 36 м² и участках длиной более 8 м обычно должны проходить деформационные швы.

В зависимости от впитывающей способности плитки и температуры в помещении, поверхность готова для затирания швов через прим. 18 часов на стенах и через 24 часа на полу.

Техника безопасности/ меры предосторожности

Продукт содержит цемент. Соблюдайте правила безопасности при работе с цементом. 3000 standardfix является хром-нейтральным в течении мин 12 мес.

См. листок безопасности продукта.

Упаковка

25 кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена.

Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке необходимо избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин. 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной, неповрежденной упаковке.