



Спеціальна грунтовка Neorox Special Primer 1225

Двокомпонентна антикорозійна грунтовка на основі епоксидних і поліамідних смол

Сфери застосування

Neorox Special Primer 1225 підходить для металевих поверхонь, схильних до істотних механічних навантажень, або металевих основ, які періодично або постійно контактують з прісною або морською водою, розведеними кислотами і їх парами. Грунтовку також можна наносити на металеві конструкції, баки, трубопроводи, паркани і т. д.

Характеристики і переваги

Забезпечує відмінний захист від корозії

- Володіє стійкістю до дії прісної і морської води, лугів і розбавлених кислот
- Стійка до стирання і впливу несприятливих погодних умов, промислових атмосфер і продуктів нафтопереробки.
- Дуже міцне зчеплення з металами

Технічні характеристики

Густина	1,29—1,33 г/см ³
Витрата	140—170 г/см ² на шар
Життєздатність розчину +25°C	1 год
Дозування по вазі	80А:20В
Час полімеризації при +25°C	2—3 год
Наступний шар наноситься при +25°C	12—24 год
Вміст твердих частинок % за вагою	63%

(Низькі температури і висока вологість збільшують значення часу, вказані вище, а високі температури їх зменшують)

Інструкції по застосуванню

Підготовка поверхні. Поверхня металу повинна бути чистою, сухою, без пилу, олії, жирів чи інших слабопристаючих речовин. Для видалення іржі застосуйте піскоструминну очистку або металеву щітку.

Порядок нанесення. Ретельно перемішайте обидва компонента і розбавте на 8-10% розчинником Neotex 1021. Один шар нанесіть щіткою, валиком або за допомогою



фарборозпилювача. Виконайте таке ж розведення, якщо потрібно нанести другий шар. Після висихання можна нанести шар епоксидного матеріалу **Neorox Special**.

Особливі примітки

- Не використовуйте цей виріб в умовах вологості або якщо умови вологості будуть переважувати протягом періоду висихання виробу.
- Поверхні, на які вже була нанесена ґрунтовка або які були пофарбовані епоксидними матеріалами, слід злегка зачистити абразивною шкуркою до нанесення Neorox Special Primer 1225, щоб забезпечити якісне зчеплення з новим шаром.
- Нанесення верхнього шару на свіжопофарбовану поверхню повинно виконуватися протягом 7 днів, в іншому випадку свіжопофарбовану поверхню слід зачистити абразивною шкуркою, щоб не допустити проблем зі зчепленням.

Особливості застосування

- **Не додавайте розчинник більше рекомендованого об'єму**
- **Наносьте тільки на міцну підготовлену основу**
- **Захищайте свіжий матеріал від заморожування та висушування**

Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

Упаковка

Комплект 1 і 5 кг

Колір

Теракотовий

Информация, представленная в этом техническом паспорте, относительно использования и применения продукта, основана на опыте и знаниях NEOTEX® SA. Он предлагается в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальные решения. Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическое использование продукта и поэтому не может нести ответственность за результаты его использования. Как результат постоянного технического развития, наши клиенты должны уточнить в нашем техническом отделе, не были ли внесены изменения в настоящий технический паспорт. более свежая редакция.

NEOTEX SA вул. В. Мойра, а / с 2315

GR 19600 Industrial Area Mandra, Афіни, Греція

