

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: г. Кавала (KV), Греция

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Гранулы карбоната кальция, изготовленные из белого мраморного кальцита высокой чистоты из г. Кавала, Северная Греция.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЯ:

CaCO ₃	98,6 %	SiO ₂	0,01 %
MgCO ₃	1,30 %	Fe ₂ O ₃	0,02 %
остаток, не растворимый в HCl	0,04 %		

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Плотность (ISO 787/10)	2,7 г/л
Твердость (по Моосу)	3,0
Влажность на заводе (ISO 787/2)	0,2 %

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ: Анализ сухого просеивания (ISO 787/7)

В таблице показаны средние значения и не должны считаться абсолютными.

Сито/ Диапазон*	0 200	0 600	0 1250	200 600	200 2000	250 300	300 800	400 1000	600 1000	600 4000	800 1000	800 1250	1000 1500	1000 1800	1250 2000	1500 2000	1500 2500	2000 2500	2500 3000	2000 3000
% < 25 µm	18,0	8,0	7,0																	
% < 32 µm	21,0	11,0	10,0																	
% < 40 µm	27,0	14,0	12,0																	
% < 63 µm	40,0	21,0	16,0																	
% < 100 µm	59,0	34,0	23,0	0,1	0,1	0,1														
% < 160 µm	83,0	50,0	32,0	1,0	4,0	1,0														
% < 200 µm	91,0	55,0	36,0	3,0	7,0	3,0														
% < 225 µm	97,0	63,0	39,0	4,0	14,0	7,0	0,1	0,1												
% < 250 µm	99,9	70,0	43,0	16,0	24,0	18,0	0,7	0,8												
% < 350 µm		80,0	60,0	55,0	33,0	82,0	10,0	9,0												
% < 400 µm		88,0	64,0	88,0	40,0	99,9	17,0	13,0	0,1	0,1										
% < 500 µm		95,0	69,0	91,0	51,0		42,0	40,0	2,0	3,0										
% < 560 µm		99,9	73,0	99,9	55,0		65,0	51,0	11,0	5,0	0,1	0,1								
% < 700 µm			81,0		65,0		95,0	75,0	64,0	10,0	6,0	6,0								
% < 800 µm			86,0		69,0		99,9	85,0	72,0	13,0	34,0	22,0	0,1	0,1						
% < 1000 µm			93,0		78,0			99,9	99,9	23,0	99,9	65,0	23,0	23,0	0,1					
% < 1250 µm			99,9		83,0					28,0		99,0	56,0	36,0	6,0	0,1	0,1	0,5		
% < 1500 µm					91,0					42,0			99,9	80,0	69,0	16,0	7,0	1,0		0,1
% < 1800 µm					99,0					51,0				99,9	74,0	76,0	45,0	27,0		2,0
% < 2000 µm					99,9					55,0					99,9	99,9	58,0	35,0	0,8	10,0
% < 2500 µm										70,0							99,9	99,9	7,0	71,0
% < 3000 µm										78,0									99,9	99,9
% < 4000 µm										99,9										

*Модифицированные по требованию заказчика гранулы предоставляются по запросу.

Просеиваются сквозь

ПРИМЕНЕНИЕ:	ЛКМ для отделки стен Пластмассы	Искусственный мрамор Полимербетон	Терраццо Штукатурки, шпаклевки	Корма и кормовые добавки
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА:	Насыпью	Биг-бег	Бумажные мешки по 30кг на паллете	