

AQUAOIL 2775-31

Верхнє покриття для нанесення розпиленням

AQUAOIL 2775-31 – промислове фінішне покриття на водній основі для деревини хвойних порід, призначене для зовнішніх робіт, таких як вікна та двері.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сфери застосування	Зовнішні двері, вікна
Рекомендований субстрат	Хвойна деревина
Тверді речовини	прибл. 28-31% за об'ємом Прибл. 31-34% мас
Летюча органічна сполука (VOC)	прибл. 21 г/л (ДИРЕКТИВА 2010/75/ЄС) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно буде залежати від окремих продуктів, охоплених цим Технічним паспортом.
Теоретична швидкість розтікання	4-5 м ² /л
Кольори	База Т (напівпрозорі кольори).
Система тонування	Текноколор
Глянець (60°)	Метт
Тоньше	Товар поставляється готовим до використання.
Зберігання	Температура зберігання +5°C - +30°C. Термін придатності в закритих контейнерах: Дивіться «Термін придатності до» на етикетці. Тримайте контейнери щільно закритими після використання.
Упаковка	Доступний у ряді стандартних розмірів упаковки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Деревина повинна бути очищена від деревного пилу і забруднень. Вологість деревини повинна бути прибл. 13% і не повинна перевищувати 15%. Попередня обробка потрібна для дерев'яних основ, які не відповідають класу міцності 3, EN 350:2016. Текнос пропонує низку консервантів, які відповідають вимогам стандарту EN 599-1. Будь ласка, зв'яжіться з Текнос, щоб отримати додаткові вказівки.
---------------------	--

Спосіб застосування

Безповітряне розпилення, безповітряне розпилення за допомогою повітря

застосування

Насадка	Тиск	Авіаційна підтримка
Безповітряний плоский 0,28 мм	100-110 бар	
Безповітряна плоска система з підтримкою повітря 0,28 мм	80-100 бар	1,0-1,5 бар

Умови застосування

Перед використанням ретельно перемішати.

Оптимальна температура для продуктів і навколишнього середовища: +18°C - +22°C.

Оптимальна відносна вологість повітря: прибл. 50%.

Діапазон вологості плівки 200-225 мкм.

Час висихання

+ 20°C / 50% відносної вологості

- **сухий для обробки**

1-2 год

- підходить для шліфування та нанесення наступного покриття

1,5-2 год

- **через суху**

Наступний день.

Час сушіння можна скоротити за допомогою спеціальних систем сушіння для примусового сушіння. Час висихання є приблизним і може змінюватись залежно від якості деревини, температури, вологості, вентиляції та товщини плівки.

Система покриття

AQUAOIL 2775-31 є частиною системи покриття, де товщина сухої плівки повинна бути > 100 мкм.

Наноситься на заґрунтовані частини. Якщо деталі піддаються впливу погоди, ніколи не використовуйте безбарвні як остаточну обробку.

прибирання

ВОДА

ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. паспорт безпеки.

Вищенаведена інформація є нормативною та базується на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Інформація є неконфліктною, і ми не можемо нести відповідальність за результати, отримані в умовах роботи поза нашим контролем, і, отже, покупець або користувач не звільняється від зобов'язання перевірити придатність нашої продукції для конкретних засобів і методів застосування за фактичними умовами застосування. Наша відповідальність покриває лише шкоду, спричинену безпосередньо дефектами продукції, що постачається компанією Teknos. Цей продукт призначений лише для професійного використання. Це означає, що користувач володіє достатніми знаннями для правильного використання продукту щодо технічних аспектів і аспектів безпеки праці.