



KLEIBERIT 583.6

STP паркетный клей, твёрдо-эластичный

Область применения

- Укладка мозаичного паркета, паркета из поперечных ламелей, штучного паркета, массивных деревянных полов, а также 2-х и 3-х слойных видов паркета (также лакированного паркета) внутри помещений на все обычные впитывающие и не впитывающие поверхности.

Преимущества

- класс эмиссии А+ согласно французскому положению о ЛОВ (летучих органических веществах)



- эластично-твёрдый
- изоляция ударного шума
- простая переработка
- не содержит воды и растворителей
- с низким уровнем эмиссии
- быстрая адгезия
- водостойкое соединение
- не содержит изоцианатов и силиконовых масел
- не содержит цинковых соединений
- подходит для укладки на полы с подогревом
- для укладки на обычные поверхности в соответствии с DIN EN 14293.

Свойства клея

Основа:	STP силан терминируемый полимер
Плотность, (20 °C):	1,80 ± 0,05 г/см³
Цвет:	бежевый
Консистенция:	удобен для намазывания, сохраняет форму
Время укладки:	45-60 мин.(20 °C, 50% отн. влажности воздуха)

Окончательное отверждение: после 48 часов

Температура переработки: от +15 до 25 °C

Твёрдость Shore A: ок. 68

Маркировка:

Не подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС (см. наш листок безопасности)

Основа:

Грунтовая основа должна соответствовать действующим нормам и предписаниям.

Грунтовое основание должно быть сухим, не замёрзшим, твёрдым, обладать несущей способностью, иметь стабильную форму, быть обеспыленным, чистым и без остатков клеевых субстанций.

Особенно необходимо обращать внимание на следующие нормы и памятки: DIN 18356

„Паркетные работы» - DIN EN 14342

„Паркетные и деревянные полы» - памятка

«Осмотр и подготовка грунтовых основ для

половых покрытий и паркетных работ» -

памятка «Склеивание паркета».

Kleiberit 583.6 подходит для цементных стяжек,

древесно-стружечных плит, ангидридных

стяжек, а также для многих материалов таких

как металл, бетон, камень, керамика и т. д.

В случае сомнения или на не нормированных

основах рекомендуется пробное приклеивание.

Если основа обеспылена, паркет может сразу

же клеиться твёрдо-эластичным паркетным

клеем 583.6.

Переработка:

KLEIBERIT 583.6 наносится подходящим грубо зубчатым шпателем, причем необходимо избегать излишнего нанесения клея.

Паркет скользким движением укладывать на клей и пристукивать для получения

равномерной адгезии по всей поверхности

паркетной доски.

Время вкладывания паркета составляет 45-60

минут.

Нанесение клея:

Идеальная температура переработки - от 15 до 25 °C, можно ходить по паркету через 24 часа

после укладки, при более низких температурах

