

Код продукту: W990	Комерційна назва: AQUAFEEL ZERO
Опис: Двокомпонентний прозорий еластичний лак на водній основі з ефектом «soft touch» - приймний на дотик, з мінімальним блиском.	

Властивості	
Основна область застосування	Продукт з відмінною стійкістю до подряпини, які можна повністю відновити вологою ганчіркою. Для повної кристалізації за кімнатної температури необхідно 4-5 днів. Для опорядження глухих або прозорих циклів на водній основі або на основі розчинника з мінімальним блиском стійкого до подряпин
Метод нанесення	Розпилення
Термін придатності	12 місяців.

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	130-150 г/м ²	В'язкість	25" +/-5" DIN 6
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	33 +/-3 %
Каталізатор	W420 15%	Питома вага	1,050 +/-0,020 кг/л
Розчинник	Деіонізована вода 10-15%	Блиск	1 +/- 0,5G
Час життя суміші	3 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	1 год	Time for Flash Off	-
На відлип	24 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	-		
Штабелювання	24 год	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення
На основу яка була пофарбована поліуретановим прозорим або пігментованим фінішним покриттям на основі розчинника, рекомендована серія H980 - BEOCONVERTER TX VARI GLOSS і H360 - VPK BIANCO 260 VARI GLOSS або з прозорим або пігментованим фінішним покриттям на водній основі, рекомендовано W770 - IDROMAT 240 TX INT VARI GLOSS і W780 - IDROPAC 240 BIANCO INT VARI GLOSS, без шліфування, нанести методом розпилення W990 - AQUAFEEL ZERO у кількості 130 - 150 г/м ² , каталізований 15% W420 - AQUADUR 42 і розчинений до 15% деіонізованою водою.

Альтернативні затверджувачі	Характеристика

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Не тримайте продукт у місці з температурою <5 °C (не витримує холоду) та >35°C. Висушування продуктів на водній основі повинно відбуватися у відповідних та добре провітрюваних місцях (температура > 15°C та відносна вологість <85%).
-------------------	---