



# HARD FURNITURE OIL

## Масло для меблів

Масляне покриття Hard Furniture Oil – це суміш цінних натуральних олій, яка збагачена смолами, для покриття і фінішної обробки різних типів деревини. Hard furniture Oil робить поверхню стійкою до утворення подряпин і водонепроникною. Відмінні показники розтікання та прекрасні ґрунтуючі властивості. Ідеально підходить для обробки меблів та предметів інтер'єру. Особливо підходить для фігурних виробів. Матеріал простий у використанні, придатний для догляду та реставрації покриттів, що оброблені олією чи восковими пропитками. Масло підходить для м'яких, твердих та особливо для пористих типів деревини. Матеріал призначений для меблів, дверей, вікон, плінтусів і т.д.



Сертифікати якості: EN-71-III<sup>1</sup>. Артикул: 4902-XX .



### Склад:

Суміш натуральних олій.  
Збагачений смолами.



### Фізико-хімічні властивості:

Група застосування: внутрішня  
Зовнішній вигляд: рідина  
Колір: прозорий  
Запах: природний  
Розчинник: лінійка Borma Solvoil  
Густина: 840  
В'язкість: немає даних  
Сухий залишок: 45%  
Твердість: немає даних  
Вміст ЛОС: 499  
Можливість колорування: так



### Особливості:

Можна використовувати як ґрунт.  
Довгий робочий час та рівномірне висихання.  
Висока текучість.  
Зберігає натуральність поверхні.  
Добре поєднується з іншими маслами.



### Підготовка:

Для надійного проникнення, фінішне зерно шліфовки повинно становити P100-120. Також враховувати, що для максимального результату не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і порушувати рекомендований крок зерна.  
Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню.

Температура повітря має становити від +10 °С до +30 °С, а відносна вологість - від 45 до 80%. Ідеальні умови - температура від 16 °С до 25 °С, відносна вологість повітря - від 45 до 65%.

#### Використання:

**Перед використанням перемішайте вміст банки.**

#### Перший шар:

- **Для ґрунтування** - масло рівномірно розподіліть за допомогою щітки, спрею або ганчірки по поверхні, попередньо очищеній від пилу і жиру. Залишки витирати не обов'язково, тонкий шар масловоску просочиться в деревину рівномірно (на м'яких породах, таких як сосна чи вільха, слід враховувати більшу нормовитрату). При роботі з твердою та екзотичною деревиною, перший шар можна розбавити Solvoil Plus. Зачекайте 8-10 годин, поки поверхня висохне (в залежності від товщини шару і температури), проміжне шліфування поверхні рекомендується зерном 220/240. Шліфування проводимо за структурою деревини легко і рівномірно.
- **Для тонування:** ретельно перемішайте суміш перед нанесенням (пігменти зазвичай осідають на дні банки). Щіткою або ганчіркою нанесіть матеріал на поверхню, дайте матеріалу просочитись в поверхню 10 -15 хв (якщо площа виробу велика - рекомендуємо додати 10-20% уповільнюючого розчинника Solvoil б). Сухою ганчіркою або паперовим рушником видаліть залишки з поверхні. Сушка 6-8 годин. Проміжне шліфування перед наступним шаром непотрібне.

#### Другий шар (фінішний):

Видаліть ганчіркою пил з поверхні. Найкраще наносити матеріал з допомогою щітки або валиком. Забезпечте правильну сушку, подбайте про те, щоб шар не був надто товстим (правильне дозування важливе для рівномірного вигляду поверхні). Повна сушка займає 12-24 годин, максимальна твердість покриття через 48-72 годин. При потребі, обробку можна повторити – в результаті ми отримуємо більш стійку поверхню. Все використовуване обладнання легко промивається універсальним очисником «Clean».

**Допускається класичне нанесення втиранням, але слід враховувати, що для надійної поверхні матеріалу потрібно нанести значно більше. Для декоративних елементів, які не очікують значного навантаження, наносьте 2-3 таких шари.**

#### Час висихання:

Відкритий час: 10-15 хв.

Час між шарами: 6-10 (залежить від товщини шару, температури та вологості).

Повна полімеризація: 30-45 діб.

#### Витрата:

Як основа для ґрунтування-тонування 15-20м<sup>2</sup>/л.

Як фініш на один шар 10-12 м<sup>2</sup>/ л.

Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення і може коливатись +/- 30%.

#### Догляд:

Щотижневе прибирання за допомогою пилососа або миючого засобу «Furniture Detergent», «Waterborne Neutral Soap». Для відновлення поверхні використовуйте поліроль для меблів «Mobilcera» або реставраційне масло «Restauro per Mobili» кожні 2 - 5 років, залежно від навантаження. Враховуйте, що тонований Grundieroil Coloroil не являється самостійним продуктом та потребує фінішного оздоблення.

#### Важливо:

**Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.**

EN-71-III<sup>1</sup> – це сертифікат відповідності EN 71-3. Безпека іграшок - Частина 3.

Датська лабораторія Eurofins підтвердила що масла Vormo Wachs відповідають вимогам стандарту EN 71-III (відсутність тяжких металів) – що робить їх безпечними для здоров'я людини та придатним для покриття на дитячих іграшках та меблях.

