

ПОПЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 2023-05-02

Sikagard® WS

Гідрофобна пропитка для мінеральних поверхонь з ефектом "мокрого каменю"

ОПИС

Sikagard®-WS - це акрилова, декоративна, глянцева пропитка, що швидко висихає та гідрофобізує різні мінеральні поверхні з декоративним покриттям, з ефектом "мокрого каменю". Готова до використання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikagard®-WS використовується для гідрофобізації, відштовхування води та захисту поверхонь з різних будівельних матеріалів від води та погодних умов на фасадах. Продукт наноситься на різноманітні основи, такі як розчин, бетон, кам'яна кладка, цегла, камінь, кераміка, асбестоцемент, дерево, ДСП, ДВП, OSB, QSB, магнезійні та інші поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Утворює атмосферостійке, гідрофобне покриття з ефектом "мокрого каменю", стійке до миючих засобів, вивітрювання, руйнування.
- Запобігає появі сольових відкладень, грибків і цвілі, має високу адгезію до будь-яких основ
- Покращує стійкість поверхонь до впливу вологи.
- Надає поверхні значного блиску та насиченості малюнку основи
- Збільшує морозостійкість поверхні матеріалу
- Збільшує термін експлуатації фасадів
- Призначений для робіт в приміщеннях та на вулиці

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Спеціальний сольвент для лаків та гідрофобізаторів серії «мокрый камінь» на органічній основі.
Пакування	Каністра 3 л, 10л
Термін придатності	Термін придатності становить 24 місяці з дати виготовлення
Умови зберігання	Зберігати у цілій герметичній не ушкодженій упаковці, в сухих умовах, при температурі від +5°C до +35°C. Захищайте від прямих сонячних променів.
Колір	Безбарвна рідина
Густина	~ 0,86 кг/л (при +20°C).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Залежить від якості та пористості поверхні матеріалу від 90 до 170 мл/м ² , (для точного визначення витрат необхідно провести попереднє випробування)
Зовнішня температура повітря	мін. +5°C / макс. +35°C

Час висихання

Пропитка Sikagard®- WS висихає протягом 20 хвилин за температури +20°C. Попередньо проведіть пробне нанесення продукту на окремій ділянці поверхні перед основним використанням матеріалу.
Увага: при нанесенні пропитки на гарячу поверхню (наприклад, нагрітий на сонці камінь) можливе порушення процесу полімеризації матеріалу.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА**ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ****ЯКІСТЬ ОСНОВИ**

Основа повинна бути: без пилу, бруду, слідів мастил, висолів, цементного молочка та залишків старих шарів фарби.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Найкраще виконувати очищення за допомогою відповідного мийного засобу, механічно, піскоструйної або парової обробки. Найкращі результати досягаються на сухих основах, що мають хорошу здатність вбирати вологу. Перед нанесенням, основа повинна бути повністю сухою.

НАНЕСЕННЯ

Sikagard®-WS наноситься з використанням пензля, щітки або валка, одним шаром так, щоб продукт не стікав. У випадку сильно пористої поверхні, можлива необхідність нанесення другого шару.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Після використання всі інструменти та обладнання для нанесення потрібно відразу за допомогою розчинників (типу "646" та "647"). Затверділий матеріал можна видалити тільки механічним шляхом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ**ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua