

# eurocol

# 8802

the strong connection



## EUROFILLER WOOD PLUS

Дисперсійна шпаклівка для паркету. На вододисперсійній основі з нейтральним запахом для приготування шпаклювальної маси. Застосовується до покриття воднодисперсійними лаками. Призначений для заповнення пухкої частини структури деревини, сколів, тріщин і швів шириною до 2 мм. Тривалий час застосування, швидко сохне, легко видаляється шліфуванням.

### ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	PUR-PVAc
Колір	Білий
Консистенція	Низьков'язка

- швидко висихаюча, добре шліфується
- надзвичайно стійка в швах, з високим ступенем заповнення
- на водно-дисперсійній основі
- не містить розчинників, NMP тривалий час використання без додаткового розбавлення,
- змішується зі шліфувальним пилом усіх порід деревини пастоподібна,
- легко змішується
- залишки шпаклівки, що підлягають видаленню добре видно на поверхні

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	50 - 150 г/м <sup>2</sup> , залежно від стану покриття та розміру швів
Займистість	Не займається
Морозостійкість	Ні
Щільність	1,02 г/см <sup>3</sup>

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для:

- усіх видів паркету, порід деревини та дерев'яних підлог
- заповнення щілин шириною до 2 мм за один підхід

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У нерозкритій заводській упаковці за температури 5-25°C
Час висихання	30 - 60 хв. при 18 - 20°C і вологості 65%.
Термін зберігання	12 місяців

Очищувач	Вода
Морозостійкість	Ні

\* Надані значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

#### Основа:

Оброблювана поверхня має бути чистою, без залишків олії, воску, силікону та інших шарів, що зменшують зчеплення.

Паркетну або дощату підлогу слід відшліфувати.

#### Інструкція із застосування:

1. Перед застосуванням ретельно розмішати! Змішайте шпаклівку 8802 з абразивом P80 (прибл. 2:1 частини шліфувального пилу за об'ємом) до утворення гомогенної, сметаноподібної пасти.
2. Для шпаклювання використовуйте нержавіючий шпатель, розташовуючи його по можливості по діагоналі до щілин.
3. Через 30-60 хвилин після підсушування видаліть залишки шпаклювальної суміші з поверхні підлоги абразивом P80-100 і продовжуйте її обробку, в разі потреби, до готовності.
4. У випадках, коли ширина швів перевищує 2 мм, може знадобитися повторне шпаклювання. Для заповнення температурних і компенсаційних стиків рекомендуємо використовувати кольоровий герметик, що піддається фарбуванню.
5. Використовуйте для захисту підлоги рекомендовані системи продуктів Forbo (лак/масло).

#### ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Паспорт безпеки                      Надається за запитом

#### УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
8802	Eurofiller Wood Plus	5 л. нетто	4026956159537	72 шт.