

eurocol

876

the strong connection



EUROFILLER WOOD PERFECT

Шпаклівка для деревини на водній основі та для швів шириною до 2 мм.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Дисперсія сополімеру ефіру акрилової кислоти та стиролу, попередньо наповнена.
Колір	Білий.
Консистенція	Рідка.

- оптимальне заповнення тонких швів
- висока адгезія до країв шва, оптимізована шліфівка
- висока заповнюваність навіть у широких швах
- відсутність провисання у швах
- оптимізований колір деревини, особливо для темних порід
- попередньо заповнена, але не потребує перемішування - достатньо струшування
- товар в каністрах, тому безпечне транспортування
- матеріал для монтажу з дуже низьким рівнем емісії, сертифікований за стандартом EMICODE EC 1 Plus,
- "екологічний будівельний продукт" за версією baubook

ВЛАСТИВОСТІ

Споживання	Приблизно 50 - 150 г/м ² в залежності від ширини шва.
Займистість	Негорюча.
Морозостійкість	Ні.
Щільність	1,02 г/см ³

ЗАСТОСУВАННЯ

Для заповнення швів у повністю склеєному паркеті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці в закритій упаковці.
Інструменти	Шпатель.
Висихання	Приблизно 30 - 60 хвилин. *
Термін придатності	Приблизно 12 місяців у невідкритій упаковці. Після використання добре закрити відкриту упаковку.
Очищувач	Вода.
Примітки	Дотримуйтесь технічної інформації та паспортів безпеки інших укладальних матеріалів та виробника паркету! У випадку з невідомими породами деревини, придатність використовуваних продуктів слід перевірити шляхом попередніх випробувань.

Прибиті або прикручені паркетні підлоги зазвичай не шпаклюють, щоб уникнути відшарування шпаклівки через рухому конструкцію.

Якщо краї стиків дуже брудні або покриті воском, можуть виникнути проблеми з адгезією. EMICODE, для отримання додаткової інформації відвідайте www.emicode.com.

* Вказані значення є лабораторними, які, зважаючи на значну варіативність кліматичних умов, складу основи та товщини шару, є лише орієнтовними.

Основа:

- Поверхні, що підлягають герметизації, повинні бути чистими, без залишків олії, воску, силікону та інших шарів, що знижують адгезію.
- Дерев'яна поверхня грубо відшліфована.

Інструкція з використання:

Перед застосуванням загартуйте виріб відповідно до умов обробки.

- Перед використанням добре і ретельно перемішати.
- Змішати розчин з приблизно 15% шліфувального пилю тієї ж породи дерева, що і паркетна підлога (зернистість: 80 - 120) до стану легко наносимої пасти (консистенція схожа на тісто).

Якщо консистенція суміші занадто густа, шпаклівка для дерева погано схоплюється в шві і може розшаруватися під час шліфування. Якщо консистенція суміші занадто волога, шви можуть бути заповнені не на 100%. Чим дрібніший шліфувальний пил, тим краща здатність до заповнення і адгезія в шві.

- Ми рекомендуємо змішувати розчин зі шліфувальним пилом у чистому відрі до отримання однорідної суміші, а не на підлозі! Занадто велика кількість шліфувального пилю може призвести до недостатнього заповнення тріщин, будь ласка, зменшіть кількість пилю.
- Нанесіть суміш на всю паркетну підлогу рівномірно по діагоналі двостороннім шпателем без іржі і з силою проштовхніть матеріал у шви. Повторіть процедуру для заповнення швів, якщо необхідно.
- Після висихання, що триває приблизно 30 - 60 хв. відшліфувати підлогу і продовжити шліфування. Переконайтеся, що на поверхні не залишилося залишків дерев'яної шпаклівки.

Тепер можна приступати до герметизації паркету всіма типами паркетних лаків Eurocol, паркетних олій або паркетних масел-восків.

Умови роботи:

температура підлоги не менше 15 °C,
температура матеріалу та приміщення не менше 18°C,
відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я

GISCODE	W2+
LEED	ЛОС 12,2 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0,27 %, рівень якості: 3
Клас безпеки	Відсутні.
Безпека та навколишнє середовище	Паспорти безпеки продуктів Forbo Eurocol відповідно до директиви EEG 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не їжте, не пийте і не паліть під час обробки продукту. На переробку здавати тільки повністю порожню тару. Залишки зв'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
MSDS	Для отримання детальної інформації про заходи безпеки, будь ласка, зверніться до інформаційного листка з безпеки на нашому веб-сайті www.forbo-eurocol.de .
Речовини, що викликають алергію	Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [EC № 247-500-7] і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1), 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію.

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Кількість на палеті
876	Eurofiller Wood Perfect	Поліетиленова каністра 5 кг	102/палета