

eurocol

898

the strong connection



EUROCLEAN LONGLIFE

Зносостійка полімерна мастика на основі металполіакрилатів. Призначена для первинного догляду за водонепроникними покриттями, може також застосовуватися як рефрешер під час подальшого регулярного догляду. Не має ступеня блиску, нейтрально впливає на ступінь блиску покриття, на яке наноситься.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Поліакрилат
Колір	Молочний.
Консистенція	Низьков'язка

- дуже зносостійка, для високих навантажень;
- водостійка;
- надійно захищає покриття від забруднення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	1 кг на прибіл. 29 м ² (1 шар)
Час затвердіння	Нанесення наступного шару через 1-3 години (за нормальних умов)
Займистість	Не займається.
Морозостійкість	Ні
Щільність	1,02 г/см ³

ПРИЗНАЧЕННЯ

Плівкоутворювальна полімерна мастика, призначена для створення захисного шару на поверхні вологостійких підлогових покриттів, що не мають ПУ або УФ захисного шару:

- ПВХ покриттів і покриттів зі спіненого вінілу;
- натурального лінолеуму;
- паркету і коркових покриттів, покритих воднодисперсійним лаком.

Мастика може також застосовуватися як рефрешер під час подальшого догляду за покриттями.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У непошкодженій заводській упаковці за температури 5 - 30 °С.
Інструмент	Тканина без ворсу.
Час висихання	Повне висихання через 12-24 години (за нормальних умов)

Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці.
Очиститель	Вода.
Морозостійкість	Ні

* Надані значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Основа:

- Покриття має бути очищене і ретельно висушене.
- Для видалення забруднень, подряпин і старих шарів захисних покриттів (мастик, поліролей), що глибоко в'їлися, проводиться глибоке очищення із застосуванням очищувача Eurocol 891 Euroclean Basic.

Інструкція із застосування:

Мастика Eurocol 898 не підходить для застосування у вологих приміщеннях, або там, де є ймовірність потрапляння на поверхню води у великих кількостях (вхідні зони, приміщення, де регулярний догляд за покриттям під час прибирання не може бути здійснено вологою ганчіркою, а вимагає великої кількості води для змивання бруду). При нанесенні мастики слід уникати протягів, тому що вони можуть призвести до відшарування мастики в подальшому.

- Каністру з мастикою перед вживанням ретельно струсити.
- Нанести мастику на ретельно очищене і висушене покриття. Мастику краще вилити з каністри паралельними смугами з кроком приблизно 1 м. Далі мастику розподіляють по поверхні перпендикулярно нанесеним смугам за допомогою безворсової тканини або за допомогою мопи з мікрофібри. Розподіл виконують фігурою "лежача вісімка", без відриву мопи від підлоги.
- Поверхню необхідно обробляти повністю за один робочий хід, щоб уникнути розводів.
- Наступний шар наносять перпендикулярно першому шару.
- Час висихання перед нанесенням наступного шару за нормальних кліматичних умов 1-3 години.
- Важливо! Перед нанесенням наступного шару попередній має повністю висохнути. В іншому разі мастика може утворити неоднорідну плівку або помутніти.
- На підлогах з високою прохідністю слід дати можливість підсохнути мастикі приблизно 12 годин.
- Для неінтенсивних навантажень мастика повинна висохнути не менше 6 годин.
- Повне висихання мастики 12-24 години.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

LEED ЛОС 0 г/л

DGNB ЛОС 0 %, Рівень якості: 3

Паспорт безпеки Надається за запитом.

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
898	Euroclean Longlife	0,75 кг./12 шт. в	4607164122874	480 шт.
898	Euroclean Longlife	упаковці 10 кг	4607164122867	60 шт.