

eurocol

940

the strong connection



EUROPLAN QUICK

Ремонтна суміш на цементній основі. Високоміцна суміш широкого спектра застосування, що швидко твердне. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Цемент, пластифікуючі сполучні.
Колір	Сірий
Консистенція	Порошок

- Ремонтна суміш широкого спектра застосування.
- Стабільна, високоміцна, що витримує великі навантаження.
- Швидкотверднуча, безусадкова.
- Дрібнозерниста.
- Як маса для ремонту і вирівнювання наноситься шаром завтовшки до 50 мм, на розділових панелях до 10 мм.
- Наноситься в діапазоні товщин "від нуля" до 50 мм. Добре регулюється додаванням води.
- Можливе збільшення маси, додаванням до 30% кварцового піску.
- Придатна для ремонту основ під меблі на роликах, при товщині шару від 2 мм.
- Придатна для застосування на підлогах з підігрівом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на вигин	Не менше 8 МПа
Міцність на стиск	Не менше 40 МПа
Витрата	1,6 кг/м ² на 1 мм товщини шару
Міцність зчеплення з основою	Не менше 2,0 МПа
Займистість	Ні
Морозостійкість	Морозостійкий під час транспортування
Піші навантаження	45 - 60 хвилин за температури 18 - 20 °C і вологості 65%.

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для вирівнювання і ремонту сходинок і невеликих ділянок підлоги.
- Для заповнення тріщин, отворів тощо в підлогах і стінах.
- Для забивання температурно-усадочних швів згідно з вимогами для формування кромок, переходів, ухилів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У непошкодженій заводській упаковці в прохолодному, сухому місці.
------------------	---

Інструмент	Широкий шпатель.
Співвідношення для змішування	25 кг шпаклювальної маси 940 Europlan Quick рівномірно додати в 5,5 - 6 л чистої холодної води
Робочий час	15 хв за температури 18 - 20°C і вологості 65%.
Термін зберігання	12 місяців
Очищувач	Вода.
Температура застосування	Температура матеріалу і приміщення мін. 18°C, температура підлоги мін. 15°C
Морозостійкість	Морозостійкий під час транспортування

* Зазначені значення є лабораторними значеннями, які, з огляду на великий розкид кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Основа:

- Перед використанням ремонтної суміші 940 Europlan Quick основа має бути підготовлена належним чином.
- Основа має бути міцною на тиск і розрив, чистою, сухою, очищеною від жиру і бруду, вільною від тріщин і пилу, без шарів, що зменшують зчеплення, згідно з вимогами або національними нормами і правилами країни застосування.
- Недостатньо придатні основи необхідно доопрацювати.
- З урахуванням характеристик і типу основи нанести на неї одну з систем ґрунтування Forbo.
- Дотримуйтесь вказівок у технічній інформації та наших рекомендацій.

Інструкція із застосування:

- Розмішайте 940 Ремонтну масу з чистою холодною водою. Залежно від застосування слід дотримуватися такого співвідношення: для отримання стабільної за формою маси - при бл. 5,5 л води на 25 кг 940 Ремонтної маси, що дає змогу комфортніше працювати на вертикальних підставах; для отримання еластичної за формою маси - при бл. 6,0 л води на 25 кг 940 Ремонтної маси, для вирівнювання і заповнення великих заглиблень на горизонтальних поверхнях.
- Готова суміш наноситься на основу і вирівнюється. Мінімальна товщина шару для застосування під меблі на роликах - 2 мм. Сходинок сходів та інші місця ремонту через 10-15 хв. після нанесення розгладити вологою мочалкою, щіткою або шліфувальним бруском. За нормальних кліматичних умов можна ходити по поверхні через при бл. 45 хвилин.
- Після цього періоду часу можна також видалити допоміжні дошки (опалубку), що надають форму, у разі їх використання.
- Укладання покриттів можливе через при бл. 24 години. Нанесення нівелювальної маси можливе після повного висихання ремонтної маси або на наступний день, що залежить від товщини нанесеного шару і кліматичних умов. При цьому на висохлу масу необхідно нанести ґрунтовку (наприклад, Дисперсійну ґрунтовку 050 Europrimer Mix, розведену 1:7 водою).
- При нанесенні Гіпсової нівелюючої маси 920 Europlan Alphy як рівняча на 940 Ремонтну масу необхідно, щоб вона повністю висохла. Потім проґрунтувати Універсальною ґрунтовкою 044 Europrimer Multi, розведеною водою 1:2. Ця ґрунтовка повинна сохнути при бл. 24 години!
- При нанесенні шаром понад 5 мм можна додавати в готову ремонтну суміш кварцовий пісок (розмір зерна до 3 мм). Під час змішування пісок додається в останню чергу. Максимальна кількість доданого піску не повинна перевищувати 30%.

Під час кристалізації ремонтної маси слід уникати протягів та інтенсивного впливу сонячних променів.

При використанні на конструкціях з підігрівом вимкніть опалення за 24 години до початку нівелювальних робіт. Температура підлоги має бути макс. 18°C.

Поступове увімкнення підлогового опалення можливе через хв. 24 години, при цьому щодня можливо додавати по 5°C. Не використовувати за температури нижче 5°C. Низькі температури уповільнюють процес затвердіння.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

LEED	ЛОС 0 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, Рівень якості: 4
Паспорт безпеки	Надається за запитом.

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
940	Europlan Quick	25 кг нетто	4607164120030	42 шт.