

Код продукту: G490	Комерційна назва: VF BIANCO 470
---------------------------	--

Опис: Двокомпонентний поліуретановий білий ґрунт.

Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентний поліуретановий білий ґрунт з відмінними властивостями наповнення, відмінною криючою здатністю, добре шліфується. Також підходить для опорядження поліуретановими глянцевиими фінішними покриттями. Підходить для МДФ і будь-якої породи деревини. Рекомендується для виготовлення меблів для ванних кімнат, кухонь, шаф, міжкімнатних дверей.
Метод нанесення	Розпиленням
Термін придатності	24 місяці.

Властивості застосування

Кількість нанесення	180-220 г/м ²	В'язкість	80000 +/- 10000 cps (rpm2) Brookfield SP5
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	81 +/-3 %
Каталізатор	B180 50% по вазі і 70% по об'єму	Питома вага	1,600 +/-0,050 кг/л
Розчинник	P730 до 20% по вазі і 40% по об'єму	Блиск	-
Час життя суміші	> 3 h	Ph	-

Фізичні властивості

Загальна інформація

Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	60 хв	Час сушіння	-
Шліфування	3-4 год		
Наступне покриття	8-12 год	Час охолодження	-
Штабелювання	6 год		

Рекомендації щодо нанесення

Нанесіть методом розпилення G490 - VF A BIANCO 470, у кількості 180-220 г/м² каталізований по вазі 50% B180 - CAT. B 18 і розчинений на 20% по вазі з P730 – DILUENTE POL. ЕКСТРА.
Через 40-60 хвилин нанесіть другий шар G490 - VF A BIANCO 470, як описано вище.
Наступного дня відшліфуйте шліфувальним папером P220 - P400 і нанесіть шар поліуретанового матового фінішного покриття, рекомендований H490 - VPK 470 BIANCO VARI GLOSS.

Альтернативні затверджувачі

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-
-	-
-	-

Альтернативний розчинник

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5°C до 35°C.