

ТИП ФАРБИ
стель.

Водорозчинна акрилатна дисперсійна ґрунтувальна фарба для внутрішніх стін і

Запобігає утворенню цвілі. Блиск: глибокоматова.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для ґрунтування нефарбованих бетонних, поштукатурених, зашпакльованих і цегляних поверхонь, а також будівельних плит.

Фарбу TIMANTTI 3 можна використовувати як адгезійну ґрунтовку для поверхонь стін і стель, попередньо пофарбованих алкідними чи дисперсійними фарбами. Також підходить для ґрунтування поверхонь, на які наклеюватимуться шпалери (паперові чи на нетканій основі).

Фарбу TIMANTTI 3 також можна наносити на поверхні з гальванізованого листового металу, як-от повітроводи систем кондиціонування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибл. 39 %

**Леткі органічні сполуки
(VOC)**

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/g): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

Теоретичні витрати

8 м²/л

Практичні витрати залежать від якості поверхні й обраного методу нанесення.

Щільність

прибл. 1,6 г/мл

Час висихання (+23°C/ 50%RH)

- від пилу через
- нанесення ½ години
- наступного шару через
- покриття 1 годину
- шпалерами через 24 години

Процес висихання уповільниться за умов низької температури та/або високої вологості.

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти теплою водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.

Блиск

Глибокоматова

Кольори

Білий. Можна тонувати пастами для тонування для надання світлих відтінків згідно з картами кольорів для внутрішніх поверхонь. Можуть бути невеликі відхилення від кольору.
Молочно-білий T1724 (T1327)

**Стійкість до миття
та зносостійкість**

Стійкість до вологого стирання відповідає класу 2 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998).

Пакування

Білий: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л

(наявність залежить від країни)

Молочно-білий T1724 (T1327): 18 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

Очистьте поверхню від бруду та пилу.
Вимийте попередньо пофарбовані брудні поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу шпаклівку та видаліть пил.
Сталеві поверхні потрібно заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA.
TIMANTTI 3 — водорозчинна фарба. Невологостійкі покриття, як-от стару нефарбовану шпаклівку для стель чи клейову фарбу, слід повністю видалити перед нанесенням фарби TIMANTTI 3. Як альтернативний варіант, у якості ізоляційної ґрунтовки можна використовувати адгезійну ґрунтувальну фарбу FUTURA 3.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.
Фарбу можна за потреби розбавити водою, але після розведення може погіршитися покривна здатність фарби.
Наносьте валиком, розпилювачем або щіткою.
Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 0,017–0,021".

Нанесення фінішного покриття

На поверхні, заґрунтовані фарбою TIMANTTI 3, наносяться фінішні покриття із серії TIMANTTI. Для фінішного покриття також можна використовувати інші інтер'єрні фарби Teknos, які підходять для відповідного об'єкта й обраної системи покриття.
TIMANTTI 3 — біла глибокоматова фарба, тому її також можна використовувати як фінішне покриття, наприклад на стелях.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Процес висихання прискорюється за низької вологості повітря та/або температури понад + 21 °С. Нанесення проходитиме легше за високої вологості та/або в разі зниження температури в місці проведення робіт.
Провітрювання після фарбування прискорить процес висихання.

Зберігання

Не допускайте замерзання.

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
