

**ТИП ПРОДУКТУ** Водорозчинна, готова до використання шпаклівка для паркету й дерев'яних підлог.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.  
Продукт отримав право на маркування символом Key Flag (Avainlippu), яким позначаються вироби, виготовлені у Фінляндії.

**ЗАСТОСУВАННЯ** Для заповнення щілин у паркетних і дерев'яних підлогах перед шліфуванням і нанесенням водорозчинної ґрунтовки чи фінішного покриття.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

**Сухий залишок** Об'ємна частка — прибл. 62 %

**Леткі органічні сполуки (VOC)** Продукт не входить до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

**Практичні витрати** прибл. 8 м<sup>2</sup>/л, залежно від кількості щілин

**Щільність** прибл. 1,5 г/мл

**Час висихання (+20 °C / 50 % RH)** 15–30 хвилин, ширші щілини 1 день

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

**Миття інструментів** Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для чищення пензлів RENZA BRUSH.

**Кольори** Береза й дуб

**Пакування  
(наявність залежить від країни)** 1 л, 10 л

**МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ** Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

---

**ПРАВИЛА  
ЗАСТОСУВАННЯ  
Підготовка поверхні та  
нанесення**

Дерев'яна поверхня має бути сухою, ретельно відшліфованою та очищеною від пилу й інших забруднень.

Перемішайте шпаклівку в ємності з допомогою дреля і вилийте необхідну кількість шпаклівки на підлогу. Розбавте ґрунтувальним лаком, якщо шпаклівка надто густа. Якщо шпаклівка надто рідка, додайте трохи шліфувального пилу. Нанесіть шпаклівку сталевим шпателем перехресними рухами. За потреби повторіть.

**Умови застосування**

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та шпаклівки має становити від +18 °С до +24 °С, а відносна вологість повітря — 40–60 %. Вологість деревини має становити 7 ±2 % від ваги.

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище +1 °С.  
**НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.**

---

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання.

---