

**ТИП ПРОДУКТУ**

HELO SOLANA WAX — це водорозчинний захисний засіб для дерев'яних поверхонь. Він ефективно захищає деревину від знебарвлення, спричиненого УФ-випромінюванням. Віск HELO SOLANA WAX утворює на поверхні покриття, що має природний вигляд і гарно відштовхує бруд і воду. Він захищає деревину від природного пожовтіння.

Блиск: матовий.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ЗАСТОСУВАННЯ

Обробка дерев'яних поверхонь у приміщеннях. Підходить для зрубних і панельних стін, панельних стель, молдінгів і міжкімнатних дверей. Віск HELO SOLANA WAX можна наносити на необроблені та попередньо оброблені воском дерев'яні поверхні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибл. 26 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/e): 130 г/л.
VOC продукту: макс. 130 г/л.

Практичні витрати

10–14 м²/л у разі нанесення пензлем в один шар (відповідає товщині сухої плівки приблизно 15–20 мкм).

Щільність

прибл. 1,0 г/мл

Час висихання (+23°C / 50 % RH)**- від пилу**

через ½ години

- нанесення наступного шару

через 1 годину

Процес висихання уповільниться за умов низької температури та/або високої вологості.

Розчинник, очищувач

Використовується нерозбавленим. Негайно після використання вимийте інструменти теплою водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.

Блиск

Матовий

Кольори

Прозорий. Можна тонувати у лесуючі відтінки згідно з картами лесуючих кольорів для внутрішніх поверхонь.

Пакування

(наявність залежить від країни)

0,9 л, 2,7 л, 9 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

Очистьте нові дерев'яні поверхні від пилу й бруду.

Вимийте поверхні, попередньо оброблені воском для деревини, засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Якщо дерев'яна поверхня раніше оброблялася лаком або олією, для перевірки сумісності воску HELO SOLANA WAX виконайте пробне нанесення. Повністю видаліть шари старої фарби чи лаку.

Застосування

Перед використанням ретельно перемішайте. За потреби тонований продукт також потрібно перемішувати під час нанесення.

Нанесіть віск HELO SOLANA WAX синтетичним пензлем, губкою чи тканиною в один або два шари. Нанесіть два шари, щоб забезпечити ефективний захист від УФ-випромінювання.

Якщо використовується тонований продукт, то для перевірки його відтінку й абсорбції дерев'яною поверхнею потрібно виконати пробне нанесення. Абсорбційна здатність поверхні та раніше нанесені матеріали впливають на відтінок.

Умови

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та продукту має бути вище +10 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Гарне провітрювання під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

Експлуатація та догляд за поверхнею

Плівка остаточно формується прибіл. через 3 тижні за нормальних умов, після чого вона стає максимально стійкою та міцною. До цього слід доглядати за поверхнею з обережністю.

Поверхню можна за потреби чистити нейтральним мийним засобом (pH 6–8). Залишки мийного засобу й бруд слід витерти ганчіркою та/або промити чистою водою. Під час чищення використовуйте тканину, м'яку губку чи подібні засоби. Уникайте застосування щітки чи жорстких абразивних засобів. Використовуючи мийні засоби, дотримуйтесь інструкцій їхніх виробників щодо розбавлення та інших дій.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Потрібно зберігати в прохолодному місці в герметично закритій ємності.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
