

**ТИП ФАРБИ**

Тиксотропна уретан-алкідна фарба. Блиск: напівглянцева.

ЗАСТОСУВАННЯ

Фарба FUTURA 40 підходить для нанесення фінішного покриття на дерев'яні та заґрунтовані металеві поверхні знімних меблів як усередині, так і ззовні приміщень.

Уникайте використання темних відтінків під час зовнішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл. 53 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

Практичні витрати

Нанесення в один шар на гладку поверхню: 8–12 м²/л

Щільність

прибіл. 1,3 г/мл

Час висихання (+23°C/50%RH)**- суха на дотик**

через 4 години

- нанесення наступного шару

на наступний день

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

TEKNOSOLV 1621 (сольвент-нафта) або TEKNOSOLV 9500 у разі нанесення розпилювачем

Блиск

Напівглянцевий

Кольори

Фарбу включено до системи тонування Teknomix.

Пакування

(наявність залежить від країни)

База 1: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л

База 3: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Чорна: 0,5 л, 1 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

**Продовження
на звороті**

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Поверхня, що фарбується, має бути чистою.
Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENZA SUPER. Видаліть шари фарби, що лущиться та погано тримається.
Видаліть іржу з металевих поверхонь дротяною щіткою.
Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Обробіть нерівності та щілини столярною шпаклівкою SILORA A. Відшліфуйте поверхні до матовості та видаліть пил.

Ґрунтування

Заґрунтуйте металеві поверхні антикорозійною фарбою FERREX.
Адгезійною ґрунтовкою FUTURA 3 заґрунтуйте нефарбовані дерев'яні поверхні та поверхні деревостружкових плит, а також поверхні, пофарбовані алкідною чи олійною фарбою або фарбою кислотного затвердіння.

Застосування

Ця фарба тиксотропна, тому перед використанням її потрібно ретельно перемішати.
Наносьте пензлем, валиком або розпилювачем.
Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,011–0,013".
У разі нанесення розпилювачем розведіть фарбу на 5–15 % від об'єму TEKNOSOLV 9500. Другий шар за потреби слід наносити на наступний день.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
