

ТИП ФАРБИ

Універсальна алкідна ґрунтувальна фарба, яку також можна використовувати як ґрунтовку, ґрунтовку-заповнювач, адгезійну ґрунтовку та проміжне покриття. Блиск: глибокоматова.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка FUTURA 3 призначена для ґрунтування поверхонь усередині та ззовні приміщень, як-от меблів, а також деревостружкових, деревоволокнистих і гіпсових плит. Вона також підходить для ґрунтування металевих поверхонь (зокрема поверхонь із легкого й гальванізованого металу), а також скла, керамічної плитки, ПВХ-пластмаси та поверхонь, пофарбованих фарбами кислотного затвердіння, у приміщеннях. Також можна використовувати для фарбування стель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл. 50 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 500 г/л.
VOC продукту: макс. 500 г/л.

Практичні витрати

Нанесення в один шар на гладку поверхню: 8–10 м²/л.
На необроблену деревостружкову плиту слід наносити 5–6 м²/л фарби.

Щільність

прибіл. 1,4 г/мл

Час висихання (+23°C / 50 % RH)**- від пилу**

через 2 години

- нанесення наступного шару

через 6 годин

Холод і/або волога й тонування тонувальними пастами уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач

TEKNOSOLV 1621 (сольвент-нафта) або TEKNOSOLV 9500 у разі нанесення розпилювачем

Блиск

Глибокоматова

Кольори

Білий. Можна тонувати тонувальними пастами. Можуть бути невеликі відхилення від кольору.

Пакування

(наявність залежить від країни)

Білий: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

**Продовження
на звороті**

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні**

Видаліть з поверхні покриття, що відшаровується, а також бруд і пил.
Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Видаліть іржу з металевих поверхонь дротяною щіткою.
Видаліть шари фарби, що лущиться та погано тримається. Повністю видаліть усі можливі шари латексних фарб.
Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.

Застосування

Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу.
Для фарбування дерев'яних поверхонь за потреби розведіть фарбу приблизно на 5–10 % TEKNOSOLV 1621. Наносьте пензлем, валиком або розпилювачем.
Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,013–0,015".
У разі нанесення розпилювачем розведіть фарбу на 5–15 % від об'єму TEKNOSOLV 9500.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
