

TEKNOFLOOR

Фарба для підлоги

Органорозчинна уретано-алкідна фарба для підлог у приміщеннях. Утворює поверхню, яку легко чистити.



Підходить для нових і раніше пофарбованих алкідними фарбами бетонних і дерев'яних підлог, які піддаються звичайним побутовим навантаженням. Підлоги, що зазнають значного впливу води, хімічних речовин або піддаються механічному навантаженню, рекомендовано обробити фарбою для бетону TEKNOFLOOR 2K.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	СЕ маркування, Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Підлога, Сходи
Рекомендована поверхня	Бетон, Деревина
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибл.50 %
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 500 г/л. VOC продукту: макс. 500 г/л.
Практичні витрати	7–9 м²/л залежно від абсорбційної здатності поверхні.
Кольори	Бази 1 (білий) і 3, які можна тонувати для отримання відтінків згідно з картами кольорів для внутрішніх поверхонь. Готовий відтінок: ТМ-114.
Системи тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Глянцевий
Розчинник	TEKNOSOLV 1621 (нафта-сольвент).
Щільність	Прибл. 1,2 г/мл
Пакування	База 1, база 3, готовий відтінок: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

НЕФАРБОВАНІ БЕТОННІ ПІДЛОГИ: мають бути залиті не менше одного місяця тому. Очистьте поверхні від щільного шару цементного молока за допомогою травлення протравлювачем RENSA ETCHING і дайте їм висохнути. Крихкі та порошкоподібні поверхні завжди потрібно чистити шліфуванням. Видаліть олію та жир за допомогою розчинника TEKNO SOLV 1621. Видаліть пил із підлоги щіткою чи пилососом. Заґрунтуйте поверхню фарбою, розведеною на 20 % розчинником TEKNO SOLV 1621, і нанесіть один шар нерозбавленої фарби як фінішне покриття.

НЕФАРБОВАНІ ДЕРЕВ'ЯНІ ПІДЛОГИ. Очистьте підлоги від жиру, бруду й пилу. Вирівняйте нерівності та тріщини шпаклівкою для деревини SILORA A. Заґрунтуйте поверхню фарбою, розведеною на 10 % розчинником TEKNO SOLV 1621, і нанесіть один шар нерозбавленої фарби як фінішне покриття.

ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНІ ПІДЛОГИ. Повністю видаліть фарбу, що лущиться, за допомогою вишкрібання чи шліфування. Відшліфуйте шари старої фарби до матовості. Очистьте поверхні від жиру, бруду й пилу. Заґрунтуйте оголені ділянки поверхні розбавленою фарбою та нанесіть на всю поверхню шар нерозбавленої фарби як фінішне покриття.

Метод нанесення

Пензель, Валик, Розпилювач
Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 0,013 - 0,017".

Застосування

Ретельно перемішайте перед використанням.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та лаку має бути вище +10°C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

Час висихання

+23°C/ 50% RH

- від пилу

1 г

- витримує легке ходіння

10 г

- нанесення наступного шару

на наступний день

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Очищувач

TEKNO SOLV 1621 (нафта-сольвент).

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у безпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Експлуатація та ремонт

Пофарбована поверхня досягає своєї остаточної міцності та стійкості до миття протягом 3–4 тижнів. Упродовж цього періоду слід уникати сильних навантажень та миття. Забруднені поверхні можна очищати вологою тканиною для прибирання чи шваброю. Використовуйте нейтральний мийний засіб. Дуже брудні поверхні пізніше можна почистити слабким лужним універсальним мийним засобом.



0809

Teknos Oy, Takkatie 3, P.O. Box 107, FI-00371 Helsinki, Finland (Фінляндія)

13

Декларація про робочі характеристики № 0022

0809-CPR-1063

EN 1504-2:2004

Засоби для захисту поверхні — покриття

Фізична стійкість (5.1)

Зносостійкість	Вимога: втрата ваги до 3000 мг
Капілярна абсорбція та проникність води	Вимога: $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \times \sqrt{h}$
Ударостійкість	Клас I: $> 4 \text{ Нм}$
Сила адгезії під час випробування на відрив	Вимога: жорстка система з переміщенням: $\geq 2,0 (1,5) \text{ Н/мм}^2$
Небезпечні речовини	Див. паспорт безпеки.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.