

ТИП ПРОДУКТУ

Водорозчинний ґрунтувальний антисептик для обробки зовнішніх дерев'яних поверхонь перед нанесенням фінішного покриття. Містить високоефективні добавки, що захищають деревину від синяви, цвілі та гниття.

WOODEX AQUA BASE проникає глибоко в деревину, не утворюючи плівку, і забезпечує тривалий захист поверхні під фінішним покриттям.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для ґрунтування струганих і зрубних поверхонь, ґанків, пристаней, садових меблів і подібних необроблених дерев'яних поверхонь.

На поверхні, заґрунтовані WOODEX AQUA BASE, потрібно якомога швидше нанести фінішне покриття.

На поверхні, заґрунтовані WOODEX AQUA BASE, потрібно якомога швидше нанести фінішне покриття. Для фінішного покриття можуть використовуватися такі лакофарбові матеріали Teknos, як водорозчинні або органорозчинні лесуючі антисептики і ґрунтовки для зовнішніх дерев'яних поверхонь, фасадні фарби й фарби для садових меблів.

Ґрунтувальний антисептик WOODEX AQUA BASE також можна використовувати в приміщенні, якщо оброблена поверхня згодом фарбуватиметься чи лакуватиметься.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл. 5 %

Леткі органічні сполуки (VOC)

Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).

Практичні витрати
дошка

Стругана

8-10 м²/л

Розпиляна дошка

4-8 м²/л

Щільність

1,0 г/мл

Час висихання (+23°C/ 50%RH)

Не утворює плівку, тому поверхня суха на дотик відразу після вбирання речовини.
Наступний шар наноситься наступного дня.

Очищувач
засобом.

Негайно після використання почистьте інструменти теплою водою та мийним

Кольори

Прозорий

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Застосування**

Нанесіть засіб WOODEX AQUA BASE на чисту й суху поверхню за допомогою м'якої щітки, розпилювача чи занурення на період від 15 хвилин до 12 годин. Найкращий захист проти гниття можна забезпечити зануренням на кілька годин. Обробіть торці та інші пористі ділянки кілька разів.

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою.
Вологість деревини має бути менше 20 % від сухої маси деревини.

Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та масла для ґрунтовки має бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.

ЗБЕРІГАННЯ

Не допускайте замерзання. Найкраща температура зберігання становить від +10 до +25 °C.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
