

NORDICA CLASSIC

Напівматова фасадна фарба

Напівматова водорозчинна фарба на основі акрилату для зовнішніх дерев'яних поверхонь. Фасадна фарба, що має стійкість NORDICA-класу: утворює міцну поверхню, яка відштовхує бруд і тривалий час зберігає свій зовнішній вигляд та колір. Продукт отримав право використовувати екологічне маркування скандинавських країн «Лебідь».



Застосування: Нові та раніше пофарбовані акрилатними фарбами дерев'яні поверхні, наприклад, зовнішні стіни, лобові дошки та інші дерев'яні елементи підшивки даху, а також зовнішні дерев'яні елементи вікон та дверей. Також може використовуватися для ремонтного фарбування більшості поверхонь, раніше пофарбованих олійними та алкідними фарбами, якщо поверхні перебувають у хорошому стані.

NORDICA CLASSIC також підходить для ремонтного фарбування фасадних панелей, раніше пофарбованих алкідними або акриловими фарбами.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Екологічне маркування , Фінський прапор-ключ
Рекомендована поверхня	Акрилатна фарба, Дрібнопилляна деревина, Олійна фарба, Стругана деревина, Попередньо загрунтована дошка
Сухий залишок	Прибл. 36 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/d): 130 г/л. VOC продукту: макс. 130 г/л.
Практичні витрати	Стругана дошка: 8 - 10 м ² /л. Розпиляна дошка: 5 - 8 м ² /л. Фасадні панелі: 8-10 м ² /л.
Кольори	База 1 (біла), база 3, база 5 (червона). Згідно з картами кольорів для зовнішніх поверхонь. Готові відтінки: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Система тонування	Teknomix
Бліск (60°)	Напівматовий
Розчинник	Вода.
Густота	Прибл. 1,3 г/мл

Зберігання

Не допускайте замерзання.

Паковання

База 1, база 3: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

База 5: 2,7 л, 9 л.

NCS S 0500-N і NCS S 0502-Y: 10 л.

Наявність залежить від країни.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні

НОВА ДЕРЕВ'ЯНА ПОВЕРХНЯ:

Обробіть поверхню якомога швидше. Принаймні просочення та ґрунтування найкраще зробити під час будівництва влітку. Видаліть з поверхні все покриття, що відшаровується, а також бруд, пил і цвіль. За потреби використовуйте засіб для чищення фасаду RENSA FACADE.

ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНА АБО СТАРА ДЕРЕВ'ЯНА ПОВЕРХНЯ:
Замініть пошкоджені дерев'яні елементи новими. Видаліть все покриття, що відшаровується, а також бруд і пил. Повністю видаліть пошкоджені шари фарби. Зверніть увагу, що адгезія старого товстого шару фарби до основи могла стати слабкою, тому фарбу слід видалити, навіть якщо на вигляд вона не має пошкоджень. Старий шар фарби видаляється насамперед вишкрабанням або чисткою дротяною щіткою та, можливо, нагріванням поверхні спеціально призначеним інфрачервоним обігрівачем. Або ж можна використовувати засіб для видалення фарби чи піскоструминне очищення. Поверхня старого покриття, нанесеної олійною фарбою, може бути в поганому стані: сильно крейдована, запилена та крихка. Такі типи поверхонь повинні бути ретельно очищені, щоб нова фарба мала належну адгезію до основи. Деякі традиційні типи фарб, такі як фарба з червоної вохри та фарба на основі парафінової олії, утворюють крихке та запилене покриття, на якому не можна проводити ремонтне фарбування за допомогою даного продукту. Якщо є сумніви щодо адгезії, необхідно зробити тестове фарбування. Поверхні обробіть засобом для чищення фасадів RENSA FACADE і ретельно промийте водою.

Грунтування

Покрійте необроблену дерев'яну поверхню прозорим ґрунтувальним антисептиком для деревини з серії WOODEX. Дайте висохнути протягом одного дня. Загрунтуйте дерев'яні поверхні ґрунтувальною фарбою NORDICA PRIMER. Дайте висохнути протягом 1–3 днів залежно від погоди. Крім того, перед нанесенням фінішного покриття торці деревини, прогрунтованої промисловим способом та/або обробленої ґрунтівною фарбою, потрібно повторно обробити ґрунтівним антисептиком або ґрунтівною фарбою.

Метод нанесення

Пензлик, Розпилювач

Нанесення

Для отримання однорідної поверхні підготуйте достатню кількість фарби в одній ємності. Таким чином вдастся запобігти появі відмінностей у кольорі.

Ретельно перемішайте перед використанням. Якщо продукт наноситься розпиленням, тоді для забезпечення адгезії поверхню слід обробити щіткою. Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,015–0,021".

Умови нанесення

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Вологість деревини має бути менше 20 % від сухої маси деревини. Під час нанесення і висихання температура навколошнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %. Уникайте нанесення під прямыми сонячними променями.

Час висихання

+23 °C / 50 % RH

- суха на дотик

приблизно 1 г

- нанесення наступного шару

2–4 г

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Стійкість Атмосферостійкість: Дуже висока.

Очищувач

Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА

Рекомендовані заходи безпеки під час використання продукту:
Уникайте зайвого контакту зі шкірою. Використовуйте робочий одяг для захисту від бризок фарби.

За потреби використовуйте засоби захисту для очей, щоб запобігти потрапляння до них бризок фарби.

Під час розпилення уникайте вдихання аерозольного туману.

Використовуйте респіратор, фільтр типу «AP».

Додаткова інформація та «Паспорт безпеки»: сторінка продукту — www.teknos.com

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дано інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашему сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.