

ADINOL-DM

Гідроізолююча добавка для розчинів та бетону

Опис

ADINOL-DM - рідка гідроізолююча добавка, спеціально розроблена для виробництва водонепроникного бетону та цементних розчинів. Використовується для збільшення водонепроникності бетонних та цементних розчинів та підвищення їх стійкості до речовин, що викликають корозію. Також застосовується для покращення зручності укладання, не змінюючи в/ц відношення. Водонепроникність досягається шляхом рівномірного розподілу активних водовідштовхувальних речовин у бетонній або розчиновій суміші.

Додавання ADINOL-DM знижує капілярне водопоглинання, тим самим запобігає появі дефектів, викликаних впливом вологи, що значно продовжує термін експлуатації споруд.

Сертифікована з маркуванням PE відповідно до EN 934-2:Т.9 і класифікується як добавка для водонепроникного бетону. Сертифікат №: 0906-CPR-02412007/01.

Галузь застосування

ADINOL-DM використовується для виробництва бетону в таких конструкціях, як:

- фундаменти
- підземні споруди
- плавальні басейни
- резервуари
- дамби

Також застосовується для виготовлення розчинів у таких конструкціях, як:

- цементні стяжки, схильні до атмосферного впливу розчини з
- вимогами до підвищеної водонепроникності

- розчини для зведення конструкцій надземної частини споруд

Технічні характеристики

Колір:	рожевий
Густина:	1,02±0,02 кг/л
pH:	6-7
максимальне зміст хлоридів:	не містить
максимальне зміст луку:	≤ 4.0% за вагою

Інструкція із застосування

ADINOL-DM може додаватися:

- у свіжий бетон або у воду замішування на заводі.
- у свіжий розчин або в воду замішування.

Витрата

- 1,5% маси цементу.

Упаковка

- 1 кг, 5 кг, 20 кг. пластмасові каністри.
- 220 кг бочки.

Термін придатності - Зберігання

18 місяців з дати виробництва в оригінальній закритій упаковці за температури від +5-С до +35-С. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

ADINOL-DM

Важливі позначки

- Перед використанням ADINOL-DM слід ретельно перемішати.
- Передозування може бути причиною збільшення часу схоплювання та негативно вплинути на кінцеву міцність.
- Необхідно дотримуватися місцевих норм (правил), що стосуються виробництва та укладання бетону.



0906

ISOMAT SA
17thkm Thessaloniki – Ag. Athanasios
PO BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

18

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-DM/1612-01

ADINOL-DM

Water resisting admixture for concrete
EN 934-2: T.9

Max chloride content: chloride free

Corrosive behaviour: contains components тільки від EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029