

FLEX PU-30 S

(ФЛЕКС ПУ-30 С)



Поліуретановий будівельний герметик. Містить розчинники

Опис

FLEX PU-30 S - однокомпонентний поліуретановий герметик, що містить розчинники, що забезпечує:

- збереження властивостей у температурному діапазоні від -40°C до +90°C чудову адгезію
- до будівельного матеріалу
- високу еластичність
- високу стійкість до старіння (до UV радіації та погодних умов)
- можливість подальшого фарбування лише за допомогою водорозчинних фарб.

Галузь застосування

FLEX PU-30 S застосовується для герметизації вертикальних та горизонтальних швів шириною від 5 до 50 мм як зовні, так і усередині приміщень. Наноситься на бетон, алюміній, сталь, дерево, скло, природний та штучний камінь тощо.

Технічні характеристики

Основа:	поліуретан
Колір:	білий Сірий
Температура нанесення:	від +5°C до +40°C
Формування плівки:	через 120-240 хв.
Швидкість полімеризації:	2-3 мм/день
Відновлення форми:	> 90%
Допустима деформація шва:	± 25%
Твердість по ШОПІ А:	25 - 3
Межа міцності на розрив (ISO 8339):	0,82 Н/мм ²
Межа міцності на розрив (ISO 53504):	3 Н/мм ²
Модуль при 100% подовження (ISO 53504):	0,32 Н/мм ²
Відносне подовження при розриві: (ISO 53504)	550%

Інструкції

1. Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, без пилу, ділянок, що відшарувалися, залишків масел і т.д. Рекомендується прочистити шов щіткою із синтетичним або металевим ворсом та продути повітрям під тиском. Для запобігання забруднення поверхні вздовж шва рекомендується наклеїти на край шва паперову стрічку, що самоклеїться, і зняти її відразу ж після нанесення (до формування плівки).

2. Нанесення

Вкласти картридж у спеціальний пістолет. Відрізати кінчик носика картриджа так, щоб він не тонував у шві, а міг ковзати вздовж нього. FLEX PU-30 S видавлюється в шов, тримаючи картридж під кутом до бік напрямку руху. Герметик можна нівелювати шпателем, доки він «свіжий».

Чищення інструментів:

Інструменти мити будь-якими органічними розчинниками, поки герметик ще свіжий. Полімеризований герметик можна видалити механічно.

Витрата

- Шов 10 x 10 мм: 1 картридж на 3 мп шва.
- Шов 5x5 мм: 1 картридж на 12 мп шва.

Упаковка

- Картриджі по 310мл.
- Ковбаска по 600мл.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання – 12 місяців у сухих умовах, не допускаючи замерзання.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu