

ТИП ПРОДУКТУ

TEKNOSPRO BINDER PLUS — це водорозчинна безбарвна пилозв'язуюча ґрунтовка на мікроакриловій основі для підлог, стін і стель в опалюваних і неопалюваних приміщеннях, а також для зовнішніх бетонних поверхонь у місцях, захищених від погодних умов, як-от на паркінгах.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.

ЗАСТОСУВАННЯ

TEKNOSPRO BINDER PLUS підходить для зв'язування пилу на необробленому бетоні, цеглі, будівельних блоках і плитах, поштукатурених і зашпакльованих поверхнях тощо.

Безбарвний засіб TEKNOSPRO BINDER PLUS не фарбує та не затемнює мінеральні поверхні, що обробляються. На оброблену поверхню можна за потреби наносити водорозчинні фарби Teknos для внутрішніх робіт.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**Сухий залишок**

Об'ємна частка — прибіл. 10 %

**Леткі органічні сполуки
(VOC)**

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/h): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.

Практичні витрати

Нанесення в один шар на гладку поверхню: прибіл. 8–12 м²/л

Щільність

прибіл. 1,0 г/мл

**Час висихання (+23°C/
50%RH)
- від пилу
Наступна
обробка**

через ½ години
через 1–
2 години

Розчинник, очищувач

Вода. Негайно після використання вимийте інструменти мийним засобом і теплою водою.

Кольори

Прозорий

**Пакування
(наявність залежить від країни)**

5 л, 9 л, 18 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

**ПРАВИЛА
ЗАСТОСУВАННЯ****Підготовка поверхні та
нанесення**

Поверхня, що обробляється, має бути чистою та сухою, наприклад бетонну підлогу слід очистити пилососом після шліфування.
Засіб TEKNOSPRO BINDER PLUS готовий до використання.
Наносьте його пензлем, валиком або безповітряним розпилювачем в один або два шари залежно від пористості поверхні.
Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,011–0,015".

Умови застосування

Поверхня, що обробляється, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря та поверхні має бути вище +10 °С, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Процес висихання прискорюється за низької вологості повітря та/або температури понад + 21 °С. Провітрювання після обробки прискорить процес висихання.

Зберігання

Потрібно зберігати в прохолодному місці в герметично закритій ємності.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
