



Centrament Rapid 611

Прискорювач тужавлення бетону

Властивості продукту

- Не містить хлоридів
- Скорочує час тужавлення бетону та будівельних розчинів
- Прискорює набір початкової міцності бетону
- Має пластифікуючу дію

Області застосування продукту

- Виробництво залізобетонних виробів
- Виробництво товарного та високоміцного бетону
- Виробництво бетону в умовах низьких температур

Рекомендації по використанню

Centrament Rapid 611 прискорює тужавлення бетону та не впливає на погіршення його властивостей.

Дія домішки залежить від активності використовуваного цементу та значення показника В/Ц.

Дозування домішки Centrament Rapid 611 визначається на підставі проведених раніше контрольних випробувань беручи до уваги необхідну початкову міцність бетону та інші властивості.

Centrament Rapid 611 можна використовувати з іншими домішками МЦ Баухемі. Детальнішу інформацію можуть надати наші технічні консультанти.

Centrament Rapid 611 додається в бетон під час перемішування. Для досягнення оптимального ефекту рекомендується дозувати домішку під час замісу після води замішування. Можливе також додавання домішки разом із водою. Слід вибирати такий час перемішування, під час якого домішка повністю проявить свою пластифікуючу дію. Від моменту додавання домішки бетон потрібно перемішувати не менше 1 хвилини.

Необхідно дотримуватися необхідних норм та правил використання домішок до бетону.

Технічні дані матеріалу Centrament Rapid 611:

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,305-1,32	-
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Максим. вміст хлоридів	% від маси	< 0,10	
Максимальний вміст лугів	% від маси	< 1,0	

Дані продукту Centrament Rapid 611

Вид домішки	Прискорювач тужавлення (EN 934-2: E 7)
Назва домішки	Centrament Rapid 611
Колір	Коричневий
Стан	Рідина
Транспортування і зберігання	В закритій тарі, захищати від замерзання та попадання прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Спосіб поставки	Бочки 230 кг, Контейнери 1000 кг, Автоцистерна 22000 кг

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій актуальній поінформованості про цей матеріал. Однак за ці відомості фірма МЦ Баухемі не несе відповідальності, якщо інформація, наведена в цій технічній карті не була в письмовій формі підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі з урахуванням умов конкретних об'єктів та заводів. Стан 01/2016