

ЕРОМАХ-ANCHOR (ЕПОМАКС-АНКЕР)

Анкерувальний клей, що швидко схоплюється.

Опис

ЕРОМАХ-ANCHOR - 2-компонентний швидкоохоплюючий анкерувальний клей на основі поліефірних смол. Матеріал безосадковий, не містить стиролу.

Галузь застосування


ЕРОМАХ-ANCHOR застосовується для швидкої, надійної фіксації у стінах та підлогах арматурних стрижнів, різьбових шпильок, анкерних болтів і т.д. Матеріал застосовується для анкерування в бетон, камінь, порожнисту або повнотілу цеглу і т.д.

Технічні характеристики

Основа: безстирольний поліестер
 Колір: сірий
 Співвідношення компонентів (А:В): 10: 1 за об'ємом
 Густина: 1,65 кг/л
 Температура нанесення: від +5оЗ до +35оЗ
 Набір міцності:

| Температура | Час до початку схоплювання | Час набору міцності |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| + 5оС | 25 хв | 120 хв |
| + 10оС | 15 хв | 80 хв |
| + 20оС | 6 хв | 45 хв |
| + 30оС | 4 хв | 25 хв |
| + 35оС | 2 хв | 20 хв |

Міцність на стиск: 75 МПа через 24 години



| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Діаметр різьблення d (мм) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Діаметр свердел d_0 (мм) | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 |
| Глибина анкерування hef (мм) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Мінімальна товщина стінки бетонної конструкції h_{min} (мм) | 130 | 140 | 160 | 175 | 220 |
| Відстань від бічної поверхні отвори до торця стіни $S_{cr,N}$ (мм) | 80 | 90 | 110 | 130 | 170 |
| Відстань між бічними поверхнь та сусідніх отворів $S_{cr,N}$ (мм) | 160 | 180 | 220 | 250 | 340 |
| Величини розрахункової навантаження для бетону класу С20/25 $N_{Rk}(KN)$ | 12.3 | 18.4 | 26.0 | 30.2 | 48.1 |
| Рекомендована навантаження для бетону класу С20/25 $F_{rec}(KN)$ | 4.7 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 18.8 |

Інструкції

1. Монтаж у бетон або камінь

Просвердлити отвори глибини і діаметра, що рекомендується. Прочистити поверхню анкерної порожнини за допомогою нейлонової щітки і видалити з них пил, частинки, що відлущилися, за допомогою стисненого повітря і т.д.

ЕРОМАХ-ANCHOR

Накрутити на картридж насадку-змішувач, потім накрутити насадку-змішувач наконечник. Картридж у зборі вставити у пістолет для герметиків. Після цього выдавити приблизно 15 мл складу. Ця кількість матеріалу не використовується. Ввести накінець картриджа на всю глибину просвердленого отвору. Видавлюючи анкерний клей у порожнину отвору повільно виводити картридж на себе. Візуально стежити, щоб клей повністю заповнював порожнину отвору. Анкерний стрижень злегка обертати під час введення в отвором. Отвір вважається повністю заповненим, якщо при введенні в нього анкерного стрижня з нього вийшло трохи анкерного клею. Після встановлення стрижня під час набору міцності матеріалу, стрижень не чіпати і давати йому змінювати своє становище. Усі маніпуляції зі стрижнем виконувати тільки після полімеризації РОМАХ-ANCHOR. Вивчіть відповідну таблицю з часом набору міцності матеріалу.

2. Монтаж у пустотілі основи

Просвердлими отвори глибини і діаметра, що рекомендується. Прочистити поверхню анкерної порожнини за допомогою нейлонової щітки і видалити з них пил, частинки, що відлущилися, за допомогою стисненого повітря і т.д. Накрутити на картридж насадку-змішувач, потім накрутити на насадку-змішувач накінець. Картридж у зборі вставити у пістолет для герметиків. Після цього выдавити приблизно 15 мл складу. Ця кількість матеріалу не використовується. Встановити перфорований дюбель в отворі. Ввести наконечник картриджа на всю глибину просвердленого отвору. Видавлюючи анкерний клей у порожнину дюбеля повільно виводити картридж на себе.

Повністю заповнити дюбель матеріалом. Ввести анкерний стрижень у порожнину дюбеля. Анкерний стрижень трохи обертати при введенні в дюбель. Під час набору міцності матеріалу арматура не повинна зміщуватися або піддаватися

навантаженню. Вивчіть відповідну таблицю з часом набір міцності ЕРОМАХ-ANCHOR.

Витрата

Залежно від нанесення.

Упаковка

Картриджі по 300мл.

Термін придатності – Зберігання

Термін зберігання – 12 місяців із дня виготовлення у сухих умовах, не допускаючи замерзання.

Важливі позначки

ЕРОМАХ-ANCHOR може бути нанесений при нижчій температурі до -5°C, але температура матеріалу повинна бути щонайменше 10°C.

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO

BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:

+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475