

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водразбавляемая, на основе алкида/акрила, быстро высыхающая, лессирующая грунтовочная краска. Подчеркивает естественный рисунок древесины.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в промышленности для обработки поверхности наружных облицовочных досок и элементов деревянных зданий. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	Защищает древесину при поверхностной окраске на месте строительства или на заводе. Все же, поверхностное нанесение следует выполнять как можно скорее, в позднем случае, следующим летом.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	23 ±2 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 270 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 3 г/л
<b>Практический расход</b>	прим. 5 - 10 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH</b>	
- сухая для обработки	прим. через 30 минут
<b>Покрытие следующим слоем</b>	прим. через 2 часа
	Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
	При использовании ускоренной сушки, за инструкцией просим обратиться к изготовителю краски.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	При необходимости разбавить водой 0 - 10 %. Инструменты вымыть водой.
<b>Цвета</b>	Лессирующие цвета средств для защиты древесины.
<b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>	См. паспорт по технике безопасности.

**См. на обороте**

**ВНИМ!** По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Краска подходит для нанесения вакууматом, щеточной машиной, распылением или кистью.  Грунтовочную краску можно наносить в 1 или 2 слоя, прим. 100 г/м <sup>2</sup> /слой.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.  ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---

